

750ml / Номер на артикула.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Номер на артикула.020180 / EAN 4016215020180

10l / Номер на артикула.020203 / EAN 4016215020203



Бяла боя за саниране и изолация на водна основа с отлична покривност за вътрешна употреба. Предотвратява проникването на никотин, следи от вода, петна от сажди и мазнини, оцветяващи вещества от гипсокартон и дървени плоскости и подобни замърсявания върху основата. Идеален е като матов горен слой, но може да се преработва и по обичайния начин с тапети, емулсионни бои и мазилки.

- Боя за обновяване без разтворители с висока покривност
- Предотвратява проникването на петна от никотин, сажди, мазнини и вода
- вещества, които оцветяват изолиращите материали от гипсокартон, OSB и дървени строителни плоскости
- 2 в 1 - изолационна боя и топ лак
- Контрастно съотношение H10, клас 1, при покриваемост 6 м²/л
- Устойчивост на износване на мокро R клас 2 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц G4 – напълно матов
- безвъздушно пръскане
- за закрити помещения

Област на приложение

Бяла изолационна боя за вътрешно боядисване, без разтворители: покрива петна от никотин, сажди, мазнини и вода – идеална за бързи ремонти в жилищни помещения и хотели.

Подготовка

За всички минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, бетон и зидария), както и за дисперсионни бои, мазилки на базата на синтетични смоли, гипсокартон, OSB плоскости и дървени строителни плоскости. Идеален също така за основи, които не са устойчиви на разтворители, като полистирол и твърда пяна. Основата трябва да е суха, стабилна и без разделителни средства (например прах). Отстранете от основата разхлабения материал и лошо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с baufan Tiefgrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка baufan.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете продукта в неразреден вид с валик, четка, кител или подходящо устройство за пръскане, така че да се получи цялостна повърхност без пропуски. Ако е необходимо, нанесете втори слой, след като първият слой изсъхне напълно. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслагване, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:

около 6 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:

Оцветяването е възможно с универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) до макс. 0,2 %, без да се нарушава изолационният ефект.

Указания за нанасяне чрез безвъздушно пръскане

Ъгъл на пръскане: 50°

Дюза: 0,023 – 0,027

Налягане на пръскане: 120 – 180 bar

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²

Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

За да не се наруши изолационният ефект, baufan Aqua-Deck не трябва да се разрежда и да не се смесва с други материали (като дисперсионни или плътни бои).

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които не трябва да се боядисват. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте хранене, пиене и пушене по време на употребата на боята. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в листа за данни за безопасност. Актуални листа за данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l.

Утилизация:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW20

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.