Грундиране-боядисване бяло

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.124758 / EAN 4016215124758



Този грунд създава идеалната основа за висококачествени вътрешни и външни покрития. Той осигурява оптимално подготвена основа и подпомага равномерното и сигурно нанасяне на последващите слоеве от емулсионни бои и бои на силиконова смола, както и на вътрешните слоеве от емулсионни силикатни бои. За надеждни резултати и чисто, дълготрайно покритие.

- Бяла непрозрачна специална грунд боя
- посредническа отговорност
- Оптимизира времето за отваряне на следващите слоеве
- укрепва повърхността и регулира попиваемостта
- Без разтворители и пластификатори
- отвътре и отвън

Област на приложение

Грунд за вътрешна и външна употреба: създава оптимална основа за дисперсионни, силиконови смоли и дисперсионни силикатни бои.

Подготовка

За всички минерални основи, гипсокартон и гипсофазерни плоскости, вълна за саниране, емулсионни, силиконови и силикатни бои, мазилки от синтетични смоли, цветни метали и много пластмаси (нанесете пробен слой за цветни метали и пластмаси). Основата трябва да бъде твърда, суха, здрава, чиста и без разделителни агенти. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Отстранете основите, които не могат да бъдат консолидирани и имат лоша адхезия. При съмнение нанесете пробен слой.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Време за съхнене: около 6 - 8 часа при нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа) - по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване. Бележки за пръскане без въздух: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

от 100 до 130 ml/m² на слой върху гладка основа. Определете точното количество за консумация чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте плътно затворени на хладно място, без замръзване. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка на материала, циркулиращия въздух и основата не по-ниска от +5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респирабилни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/П2. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхнението. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

празните контейнери само за рециклиране. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.bb-farben.de или на телефон 0341/44655-0. Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 г.). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l. GISCODE за материали за покрития: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.