

Лепило за стиропор

Технически информационен лист

1kg / Номер на артикула.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Номер на артикула.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Номер на артикула.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Номер на артикула.102596 / EAN 4016215102596



Готово за употреба дисперсионно лепило с консистенция, подходяща за нанасяне с шпатула, с висока начална адхезия. Подходящо за залепване на таванни, декоративни и изолационни плоскости, декоративни профили и подложки за тапети от Styropor® и твърда пяна в закрити помещения.

- за декоративни, таванни и изолационни плоскости, декоративни профили и подложки за тапети от полистирол и твърда пяна
- високо начално сцепление
- стабилна адхезия
- устойчив на влажни помещения
- за закрити помещения

Област на приложение

Дисперсионно лепило с висока първоначална адхезия за таванни плочи, декоративни профили, подложки за тапети и вътрешни декоративни и изолационни панели от полистирол.

Подготовка

За основи като бетон, газобетон, зидария, гипсови и циментови плоскости, изравнителни маси, циментови и гипсови мазилки, стари емулсионни бои. Неабсорбиращите основи са неподходящи. Основата трябва да бъде чиста, суха, равна, носеща и абсорбираща и без разделителни агенти. Използвайте baufan Дълбокопроникващ грунд LF, за да увеличите здравината. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не прилепват достатъчно, трябва да бъдат напълно отстранени. При съмнение извършете тестово полагане.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба/омесете добре тръбата. Точково/крайно залепване: Нанесете материала на гърба на панела на точки и, ако е необходимо, на ленти по ръба. Залепване по цялата повърхност: Нанесете лепилото с назъбена мистрия - за предпочитане B1 или B2 - по цялата повърхност на гърба на панела или плоската основа. Поставете плочата от твърда пяна в лепилния слой и натиснете надолу. За лепене на таван е препоръчително да нанесете лепилото върху гърба на панела. За листов материал използвайте валик, за да притиснете равномерно и по цялата повърхност. След като лепилото изсъхне напълно, залепените повърхности могат да бъдат боядисани, облепени с тапети или изравнени. Отстранете остатъците от лепилото незабавно с чиста вода. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 24 часа на мм дебелина на слоя при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

В зависимост от субстрата и дебелината на нанасяне → 500 - 900 g/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. По време на нанасянето и изсъхването да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва хранене, пиене и пушене по време на употреба. Носете защитни очила. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата. Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.