Fill+Finish Ready шпакловка 950

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.032202208 / EAN 4016215105320
/ Номер на артикула.032204208 / EAN 4016215105306



Готов за употреба, бял, универсален лек шпакловъчен състав за вътрешна употреба. За изглаждане на мазилка, бетон, порест бетон и зидария, както и за шпакловка по цялата повърхност на гипсокартонови плоскости с качество на повърхността Q3-Q4. Идеален също така за финишно шпаклюване на предварително шпаклювани фуги на гипсокартонени плоскости с качество на повърхността Q2, както и за шпаклюване на фуги съгласно Q1 на гипсокартонени плоскости с форми на ръбовете HRAK (Vario) и AK при използване на ленти за покриване на фуги.

- готова за употреба универсална лека шпакловка
- лесна и плавна обработка
- оптимално сцепление с основата
- Много добри свойства за шлайфане
- без разтворители и пластификатори
- за класове на качество на повърхността Q1 – Q4 в сухото строителство (съгласно техническа брошура № 2 на индустриалната група „Гипсови плоскости“ към Федералната асоциация на производителите на гипс и гипсови строителни плоскости)
- за закрити помещения
- В съответствие със стандарта CE съгласно DIN EN 13963-3A

Област на приложение

Готова за употреба, бяла, универсална лека шпакловка за вътрешни повърхности.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (например бетон, гипс, варовикова и циментова мазилка, тухли и др.), дисперсионни бои, мазилки от синтетична смола, както и върху гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за сухо строителство съгласно EN 13963. Не се използва в зони с влага.

Обработка

Преди употреба разбъркайте шпакловката profimur Fill + Finish ready и я нанесете с гладилка. Дебелина на нанасяне – макс. 3 мм при класове на повърхностна обработка Q3-Q4, както и при нанасяне върху цялата повърхност.

След изсъхване шпаклованите повърхности се шлифоват много лесно. Ако се предвижда тапетиране на повърхността, преди залепването на стенното покритие е необходимо нанасяне на грунд с profimur Tiefengrund LF.

Нанасяне чрез пръскане:
Могат да се използват само безвъздушни пулверизатори, одобрени от производителя за нанасяне на шпакловъчни смеси, подходящи за разпръскване.
Статично налягане: 215 bar; Работно налягане: 160 – 180 bar; Размер на дюзата: 029 – 041; Дължина на маркуча: макс. 15 м.

Шпакловката се втвърдява чрез изсъхване – времето за изсъхване зависи от дебелината на нанасяне, състоянието на основата и условията на околната среда. Последващите нанасяния на боя и залепване трябва да се извършват едва след пълното изсъхване на шпаклованата повърхност.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление
около 1,1 кг на м² при дебелина на нанасяне 1 мм. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
При шпакловането на гипсокартонени плоскости трябва да се спазват инструкциите за употреба на производителя на плоскостите. При шпакловане съгласно Q1 трябва да се постави лента за покриване на фугите. Да не се използва при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Инструментите трябва да се почистват с вода веднага след употреба.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Не позволявайте попадането им в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.