Варовикова шпакловка 904

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.026503208 / EAN 4016215105221



Готова за употреба варова шпакловка за минерални основи в закрити помещения. Варовата шпакловка „profimur“ се отличава с висока дифузионна способност на водния пар и има регулиращо и изравняващо въздействие върху влажността в помещението. След като изсъхне напълно, шпаклованите повърхности се шлифоват много лесно.

- готовност за употреба
- за минерални субстрати
- Много добри свойства за шлайфане
- без консерванти, разтворители и пластификатори
- много дишаща
- за закрити помещения

Област на приложение

Готова за употреба бяла шпакловка на минерална основа за стени и тавани във вътрешни помещения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (бетон, порест бетон, калциево-силикатни плочи, варови и циментови мазилки, зидария и др.). Не е подходящ за гипсови основи (гипсови мазилки, гипсови шпакловки, гипсокартони), подове, дисперсионни основи, стъкло, метал, пластмаса и дърво. Основата трябва да е суха, стабилна, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, прахообразуващите и кредави основи, както и шлифованите повърхности, трябва да бъдат предварително обработени със силикатен фиксатор.

Обработка

Преди употреба добре разбъркайте варовиковия шпакловъчен състав „profimur“ (ако е възможно – с машина; може да се добави до 3 % вода) и го нанесете с шпакла или гладилка, като го изравните до нивото на повърхността. При нанасяне върху цялата повърхност максималната дебелина на слоя е 4 мм. След пълното изсъхване варовиковата шпакловка profimur може при необходимост лесно да се шлифова (с шлифовъчна хартия с зърнистост от 150 нагоре).

Нанасяне чрез пръскане:
Могат да се използват само безвъздушни пръскачки, одобрени от производителя на оборудването за нанасяне на шпакловъчни смеси, подходящи за пръскане. Работно налягане: 130 bar; размер на дюзата: 551; дължина на маркуча: макс. 15 m.

Шпакловката се втвърдява чрез изсъхване – времето за изсъхване зависи от дебелината на нанасянето, състоянието на основата и условията на околната среда. Последващите боядисвания и залепвания трябва да се извършват едва след пълното изсъхване на шпаклованата повърхност.

Потребление

около 1,7 кг на м² при дебелина на нанасяне 1 мм. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

място.

Бележки

Не прилагайте продукта при температура на обекта и в помещението под +5 °C и над +35 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатвърдените остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Не допускайте попадането им в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.