Боядисване на покрива и цокъла

Технически информационен лист



5l / Номер на артикула.095005001 / EAN 4007955950059 (Schiefer)
5l / Номер на артикула.095205001 / EAN 4007955952053 (Torf)
5l / Номер на артикула.095305001 / EAN 4007955953050 (Хавана)
5l / Номер на артикула.095405001 / EAN 4007955954057 (Sandstein)
5l / Номер на артикула.095505001 / EAN 4007955955054 (Steingrau)
5l / Номер на артикула.095705001 / EAN 4007955957058 (Ziegelrot)
5l / Номер на артикула.096005001 / EAN 4007955960058 (Terra)
5l / Номер на артикула.096105001 / EAN 4007955961055 (Basaltblau)
5l / Номер на артикула.096205001 / EAN 4007955962052 (Betongrau)
5l / Номер на артикула.096305001 / EAN 4007955963059 (Anthrazit)

Силно непрозрачна и много икономична синтетична дисперсионна боя за дълготрайни, устойчиви на светлина покрития. Подходяща за мазилка, зидария, покриви от фиброцимент, керемиди и стари здрави покрития. Боята впечатлява с равномерното си разтичане, добрата си адхезия и високата си устойчивост на атмосферни влияния. Идеална е за употреба на закрито и открито и е идеална за трайно поддържани, устойчиви на цвят повърхности.

- Клас 2 на устойчивост на износване при мокра настилка съгласно DIN EN 13300
- Устойчив на износване
- Устойчивост на атмосферни влияния
- Без разтворители и дишащи
- разтворим във вода
- Може да се смесва помежду си и с бяла фасадна боя
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Подходящ за покриване на керемиди, фиброциментови покриви (напр. Eternit), мазилка, бетон, зидария и подобни минерални основи.

Подготовка

Основата трябва да е суха, чиста, стабилна и без прах и мазнини. Ако е необходимо, почистете повърхността. Използване като боя за покриви: Предварително обработете повърхността с качествен дълбокопроникващ грунд. Нанесете боята за покриви и първази едва след като грундът е напълно изсъхнал (12-24 часа в зависимост от температурата и влажността на околната среда). Употреба като боя за първази: Важно условие за дълготрайността на боята е първазите да са защитени от земна влага. Грундирайте силно абсорбиращи и шлифоващи основи с качествен грунд.

Обработка

Разбъркайте добре боята преди употреба и нанесете с валяк, четка или по безвъздушен метод. Боята може да се разреди с около 5 % вода за основния слой. След като първият слой изсъхне, нанесете боята веднъж или два пъти неразредена според нуждите.

Потребление

1 литър е достатъчен за около 6 m² с един слой - в зависимост от попивателната способност и структурата на основата.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

При по-големи площи се уверете, че партидите са еднакви. Смесете различни партиди заедно. Не нанасяйте при

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

температура на субстрата и стайна температура под + 5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010 г.). Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.