

2,5l / Номер на артикула.100608 / EAN 4016215100608

5l / Номер на артикула.100622 / EAN 4016215100622

10l / Номер на артикула.100646 / EAN 4016215100646



Тази матова фасадна боя е идеална за нови и ремонтни покрития и впечатлява с добрата си покривност и равномерен вид на повърхността. Тя не старее, не пожълтява и е устойчива на атмосферни влияния. Здравото покритие надеждно защитава външните повърхности и осигурява спретнат и чист вид на фасадата в дългосрочен план.

- Матова дисперсна боя от синтетични смоли
- за фасадни покрития, които не стареят и не пожълтяват
- Добра покривност
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m² за единичен слой върху гладка основа

Област на приложение

Бяла дисперсионна боя с добра покриваемост за ново боядисване и реновиране.

Подготовка

За всички минерални основи от бетон, циментови и вароциментови мазилки, зидария, фиброциментови плоскости. Също така за лепилни варови, минерални и силикатни студени покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, абсорбираща и без прах и мазнини. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не са достатъчно адхезивни, трябва да бъдат напълно отстранени. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Силикатен фиксатор. При съмнение нанесете пробен слой. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan (напр. baufan външна шпакловка).

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба (боята може да е тиксотропна и гъста) и нанесете с валик, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Боята може да се регулира до работна консистенция с макс. 10 % бауфан силикатен фиксатор. Необходими са два слоя. При покриване на по-големи площи работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: около 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (видове LW оксид) Бележки за нанасяне с безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила (не стъклени). В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2.
ГИСКОД за материали за покрития: BSW10 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/c, Wb) = 40 g/l
(2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 1 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.