# Profesionální tmel pro skláře

Technický informační list

750g / Položka č.059803000 / EAN 4016818390680




Vysoce kvalitní okenní tmel pro těsnění jednoduchých zasklení v dřevěných a kovových rámech. Praktická kulatá plechovka zajišťuje stabilní a čisté skladování

- Vysoce kvalitní okenní tmel pro zasklívání podle DIN 18545
- Barva béžová

## Oblast použití

Vysoce kvalitní okenní tmel pro těsnění jednoduchých zasklení.

## Příprava

Lepené plochy musí být suché, stabilní a bez separačních látek (prach, mastnota atd.). Odstraňte špatně přilnavé vrstvy nátěru. Dřevěné zábradlí předem ošetřete vhodným základním nátěrem. Dbejte na to, aby základní nátěry neobsahovaly žádné separační látky.

## Zpracování

Tmel na sklo PROFI dobře zatlačte do vroubku a povrch vyhlaďte tmelem. Během schnutí je nutné zabránit pronikání kondenzátu do tmelového lože. Vzhledem k tomu, že tmel potřebuje k vytvrzení kyslík, nesmí se dvojitá okna montovat ihned po zasklení. Po cca 4 až 6 týdnech natřete vytvrzený tmel barvou odolnou proti povětrnostním vlivům. Chladné nebo vlhké povětrnostní podmínky mohou výrazně ovlivnit dobu schnutí.

## Úložiště

Skladujte na chladném místě a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

## Poznámky

Je třeba dodržovat ustanovení datového listu BFS č. 23, DIN 18361 a DIN 18545. Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 10.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.