



Vysoce kvalitní okenní tmel pro trvanlivé zasklívání a opravy. Snadno se nanáší a poskytuje těsnění odolné proti povětrnostním vlivům pro skleněné tabule v dřevěných a kovových rámech.

- podle DIN 18545
- Osvědčená kvalita
- Barva béžová

### **Oblast použití**

Zasklívací tmel z přírodních surovin pro jednoduché a opravné zasklívání dřevěných oken s odkrytou těsnicí fazetou.

### **Příprava**

Okenní rám musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Zárubně musí být opatřeny základním nátěrem (akrylovou barvou nebo základním nátěrem z alkydové pryskyřice). Aby však byla zajištěna optimální přilnavost zasklívacího tmele, nesmí být základní nátěr nanesen tak silně, aby zablokoval póry dřeva.

### **Zpracování**

Po prohnětení pevně vtlačte skleněný tmel do vroubku a vyhladte povrch tmelem. Během schnutí je nutné zabránit vnikání kondenzátu do tmelového lože. Vzhledem k tomu, že tmel potřebuje k vytvrzení kyslík, nesmí se dvojitá okna montovat bezprostředně po zasklení. Po vytvrzení, nejpozději po 4 až 8 týdnech, je třeba tmel natřít elastickou barvou odolnou proti povětrnostním vlivům. Příliš brzké natírání může vést ke vzniku vrásek. U akrylátových barev by měly být vždy provedeny předběžné zkoušky. Je třeba dodržovat ustanovení směrnice BFS, DIN 18361 a DIN 18545.

### **Spotřeba**

500 g na cca 50 - 60 cm

### **Úložiště**

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Neotevřený a správně skladovaný výrobek vydrží nejméně 24 měsíců od data výroby (viz etiketa).

### **Poznámky**

Teplota zpracování: nejméně + 8 °C pro materiál a cirkulující vzduch Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

#### **Nápověda:**

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.