



## Barva na zeď odolná proti mytí

### Technický informační list

2,5l / Položka č.100509 / EAN 4016215100509

5l / Položka č.100523 / EAN 4016215100523

10l / Položka č.100547 / EAN 4016215100547



Bílá matná barva s dobrou krycí schopností pro stěny a stropy v interiéru. Snadná a efektivní aplikace válečkem, štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- matný nátěr interiéru
- Dobrá kryvost
- racionální zpracování
- Kontrastní poměr třídy 3 s výtěžností 8 m<sup>2</sup>/l
- Úroveň matného lesku
- splňuje požadavky AgBB (Výbor pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků).
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mížení
- bezvzduchový postřik

### Oblast použití

Bílá disperzní barva pro vnitřní povrchy.

### Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako beton, zdivo, stěrkové hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádkartonové a jiné desky pro suchou výstavbu, pevně přilnavé nátěry disperzních barev, jakož i tapety s hrubou texturou a jiné tapety a obklady stěn, které lze přetřít. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

### Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu zředit maximálně 5 % vody. Konečný nátěr se provádí nezředěnou barvou po úplném zaschnutí první vrstvy. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku přechodů. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:

cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:

Max. 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnobarevných a tónovacích barev.

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:

Úhel stříkání: 50°

Tryska: 0,023 – 0,027

Stříkací tlak: 120 – 180 bar

### Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m<sup>2</sup>

Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

### Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Stav: 07.09.2026

Stránka 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

## Poznámky

Teplota při zpracování:

+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalně zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW20

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.