Hliněná barva

Technický informační list

5l / Položka č.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Položka č.066603008 / EAN 4016215108055



Teplá bílá barva s matným povrchem pro vnitřní stěny a stropy. Pro vysoce prodyšné nátěry na minerálních podkladech, přetíracích obkladech, sádrokartonových a jiných deskách pro suchou výstavbu. Ideální také k renovaci stávajících starých nátěrů savými disperzními nebo minerálními barvami. Barva má vysokou propustnost pro vodní páru, reguluje vlhkost a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu.

- dobře krycí, teplá bílá barva do interiéru
- matný povrch
- vysoce propustné pro vodní páru a regulující vlhkost
- prodyšný
- Kontrastní poměr: třída H_{10}-2 při výtěžnosti 7 m²/l
- Odolnost proti otěru za mokra: třída R 4 podle normy DIN EN 13300
- Bez rozpouštědel a změkčovadel

Oblast použití

Teplá bílá interiérová barva pro nátěry stěn a stropů.

Příprava

Pro minerální podklady (jako jsou hliněné, sádrové, vápenné a cementové omítky, zdivo a beton), vláknité tapety a natíratelné obklady stěn, minerální nátěrová tkanina, pevně přilnavé a savé nátěry z disperzních a minerálních barev, jakož i sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Základní nátěr lze ředit maximálně 10 % vody. Po úplném zaschnutí první vrstvy naneste krycí nátěr neředěný. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku stop po štětci. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 6–12 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:
Max. 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Qxyd).

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Úhel stříkání: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → cca 150 ml/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nánosem na daném objektu.

Úložiště
Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky
Teplota zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 0,5 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.