Silikátová vnitřní barva

Technický informační list

5l / Položka č.021026 / EAN 4016215021026
10l / Položka č.021033 / EAN 4016215021033



Vnitřní barvy na silikátové bázi s vysokou krycí schopností pro nové nátěry i renovace na minerálních podkladech. Tato barva bez konzervačních látek zaujme svým elegantním matným povrchem a vysokou propustností pro vodní páru.

- Vysoce krycí vnitřní barva na bázi křemičitanů
- pro minerální substráty
- Vysoce propustné pro vodní páru
- Kontrastní poměr třídy H_{10}-2 při výtěžnosti 6 m²/l
- Odolnost proti oděru za mokra třídy R 3 podle DIN EN 13300
- Stupeň lesku G4 – matný
- bez konzervačních látek
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení
- bezvzduchový postřik

Oblast použití

Bílá disperzní silikátová barva podle DIN 18363 pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako beton, zdivo, stěrkové hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu, minerální netkanou textilii a pevně přilnavé nátěry z minerálních, silikátových a matných disperzních barev. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a naneste válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Základní nátěr lze ředit maximálně 10 % přípravku baufan Silikat-Fixativ, krycí nátěr naneste neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy barvy. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku přechodů. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:
Max. 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd).

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Úhel stříkání: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 125 ml/m² Přesné množství spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

objekt.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Teplota zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Hodnota mezní koncentrace VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.