



750ml / Položka č.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Položka č.100226 / EAN 4016215100226

5l / Položka č.100240 / EAN 4016215100240

10l / Položka č.100264 / EAN 4016215100264

Otěruvzdorná, vysoce krycí emulzní barva pro použití v interiéru i exteriéru. Poskytuje vynikající ochranu a dlouhotrvající barvu na široké škále podkladů. Je odolná proti povětrnostním vlivům, snadno se nanáší a poskytuje rovnoměrný, matný povrch. Ideální na stěny a stropy v obytných a venkovních prostorách vystavených intenzivnímu provozu.

- Odolnost proti oděru za mokra třídy R 2 podle DIN EN 13300
- Kontrastní poměr H<sub>10</sub> třídy 3 s výtěžností 6,5 m<sup>2</sup>/l
- pro odolné nátěry
- bílý neprůhledný
- úroveň lesku matná
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení
- bezvzduchový postřik

### Oblast použití

Emulzní barva pro vnitřní a vnější povrchy stěn a stropů. Ideální pro strukturované podklady, skleněné tkaniny a strukturované a reliéfní tapety.

### Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádkartonové a jiné sádrovláknité desky, pevně přilnavé emulzní nátěry, jakož i dřevotříska, skelná tkanina a jiné malovatelné tapety a obklady stěn. Podklad musí být suchý, čistý, stabilní, savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

### Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu ředit max. 5 % vody, jako vrchní nátěr ji naneste neředěnou po zaschnutí první vrstvy barvy. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Náradí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: S maximálně 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plných tónovacích a tónovacích barev. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů.

### Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m<sup>2</sup> Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

### Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

### Poznámky

Aplikační teplota : +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.