



Cementová opravná hmota odolná proti povětrnostním vlivům a vlhkosti je spolehlivým řešením pro minerální podklady v interiéru i exteriéru. Je ideální pro opravy prasklin, děr a výlomů a přesvědčí vysokou přilnavostí, robustní pevností a dlouhou životností.

- Bílá vyrovnávací hmota modifikovaná syntetickou pryskyřicí
- pro fasády a vlhké místnosti
- pro vyplňování a vyhlazování
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti
- jemné vyhlazování
- Nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006, příloha XVII (47)

Oblast použití

K vyrovnávání nerovných podkladů, k vyplňování trhlin a otvorů v minerálních stěnách a střepech v interiéru i exteriéru.

Příprava

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Zpracování

Do čisté vody v čisté nádobě na míchání pomalu sypte vnější náplň baufan a míchejte, dokud nevznikne směs podobná pastě a bez hrudek. Poměr míchání pro 1,0 kg baufan Exteriérové plnidlo: Náplň, stěrka - cca 0,3 až 0,4 l vody. Po promíchání nechte cca 1 minutu zrát a znovu promíchejte. Připravená hmota zůstává zpracovatelná po dobu cca 4 hodin a neměla by se poté ředit. Nanáší se stěrkou, hladítkem apod. v libovolné tloušťce vrstvy. Nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou. Další vrstvy nátěru nebo lepidla nanášejte až po úplném zaschnutí vyrovnaného povrchu. Je třeba dodržovat pokyny výrobců nátěrových hmot a lepidel pro přípravu cementových podkladů. Doba schnutí: cca 12 hodin na mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek je doba schnutí přiměřeně delší. Doba otevřeného nátěru: cca 4 - 5 hodin zpracovatelnosti.

Spotřeba

na mm tloušťky vrstvy → cca 1,5 kg/m²

Úložisko

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vdechnutí prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí. Nedostávejte do očí, na kůži nebo oděv. Při zasažení očí: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Při styku s kůží: Omyjte ji velkým množstvím vody a mýdla. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo označení. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci. obsahuje: Portlandský cement GISCODE ZP1 - nízký obsah chromanu podle TRGS 613.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.