



500g / Položka č.101209 / EAN 4016215101209  
1kg / Položka č.101261 / EAN 4016215101261  
5kg / Položka č.101247 / EAN 4016215101247  
10kg / Položka č.101285 / EAN 4016215101285  
20kg / Položka č.101254 / EAN 4016215101254

Přírodní interiérová sěrka na bázi sádry je ideální pro vyplňování, vyhlazování a modelování vnitřních povrchů stěn a stropů. Hladká vyrovnávací hmota vyztužená celulórou přesvědčí optimální přilnavostí, snadnou aplikací a hladkým povrchem - ideální pro retuše, opravy a kreativní úpravy povrchů.

- pro vyplňování, vyhlazování a modelování
- Hladká vyrovnávací hmota na bázi přírodní sádry
- s metylcelulórou pro optimální přilnavost
- Snadné a bezpečné zpracování
- Chování při požáru: A1
- Splňuje požadavky CE podle DIN EN 13963-3B a DIN EN 13279-1 (sádrová vyrovnávací hmota C7/20/2).

### Oblast použití

Vyrovnávací hmota pro nerovné stěny a stropy: vyplňuje trhliny a díry, lepí desky z tuhé pěny a přilne k betonu, omítce, sklu, plastu a kovu.

### Příprava

Všechny podklady musí být čisté, suché, rovné, pevné, savé a bez separačních látek. Pro zvýšení pevnosti použijte hloubkový penetrační nátěr bauspachtel LF. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřilnou, je třeba zcela odstranit. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci.

### Zpracování

1. Do čisté vody v čisté nádobě na míchání pomalu sypte bauspachtel Innen-Spachtel a míchejte, dokud nevznikne pastovitá směs bez hrudek. Poměr míchání pro 1,0 kg bauspachtel Innen-Spachtel: Lepení, hmoždinkování, plnění - cca 0,5 až 0,6 litru vody  
Vyhlazování, plnění - cca 0,6 až 0,7 litru vody  
2. Po smíchání nechte cca 1 minutu zrát a znovu promíchejte. Připravenou hmotu následně neředte!  
3. Nanášejte sěrčkou, hladítkem apod. v libovolné tloušťce vrstvy.  
4. Nářadí ihned po použití očištěte čistou vodou.  
5. Před malováním celý povrch stěn a stropů opatřete základním nátěrem, abyste dosáhli vzhledu povrchu bez stínů.  
Doba schnutí: Doba schnutí závisí na teplotě při aplikaci. Relativní vlhkost vzduchu nad 90 %, zejména ve spojení s nízkými teplotami, může výrazně ovlivnit dobu schnutí a kvalitativní vlastnosti. Nanášení: do cca 1 hodiny  
Tvrdnutí: cca 2 hodiny  
Přetření: po cca 1 dni.

### Spotřeba

na mm tloušťky vrstvy -> cca 0,7 kg/m<sup>2</sup>

### Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

### Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 5 °C pro materiál a cirkulující vzduch  
Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.  
Zbytky materiálu lze likvidovat v souladu s kódem odpadu č. 170802 (stavební materiály na bázi sádry s výjimkou materiálů spadajících pod kód 170801).

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.