Roll-on 903

Technický informační list

/ Položka č.032905208 / EAN 4016215105054



Hotová lehká stěrková hmota pro vnitřní použití, určená k opravám a vyhlazování stěn a stropů. Ideální pro přetírání nátěrů disperzních barev, skleněných vláken, syntetických omítek, minerálních podkladů, sádrokartonových desek a dalších desek pro suchou výstavbu. Tato poddajná stěrková hmota se velmi snadno nanáší, vyhlazuje a uhladí a po úplném zaschnutí se výborně brousí.

- lehká stěrka připravená k použití
- snadno se vyhladí a lze jej natáhnout až na nulu
- Velmi dobré brusné vlastnosti
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- pro kvalitu povrchů Q3–Q4 v suché výstavbě (podle technického listu č. 2 průmyslové skupiny pro sádrokartonové desky v rámci Spolkového svazu průmyslu sádrových a sádrokartonových desek e. V.)
- pro vnitřní prostory
- V souladu s normou CE podle DIN EN 13963-2A

Oblast použití

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Příprava

Lze použít na neabsorbující disperzní podklady, na minerální povrchy (jako jsou sádrové, vápenné a cementové omítky, kámen, beton, pórobeton, zdivo a podobně) i na sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a jiné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, pevný a zbavený oddělovacích látek (prachu, mastnoty a podobně). Silně savé, pískující a křídové podklady je třeba nejprve natřít základním nátěrem profimur Tiefengrund LF. Hlubší díry a vyražené části předem vyplňte sádrovou stěrkovou hmotou profimur. Při stěrkování sádrokartonových a jiných sádrokartonových desek proveďte základní stěrkování pomocí stěrkové hmoty profimur Super-Haftspachtel 945 nebo profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Zpracování

Stěrkovou hmotu naneste a vyhlaďte malířským válečkem (se středně dlouhým vlasem), vhodným stříkacím zařízením nebo stěrkou. Tloušťka vrstvy max. 3 mm.

Nanášení stříkáním:
Smí se používat pouze bezvzduchová stříkací zařízení, která jsou výrobcem schválena pro nanášení stěrkových hmot (např. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 nebo srovnatelné).
Statický tlak: 215 bar; pracovní tlak: 160 – 180 bar; velikost trysky: 029 – 041; délka hadice: max. 15 m.

Stěrková hmota vytvrzuje vysycháním – doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, vlastnostech podkladu a okolních podmínkách. Následné nátěry a lepení provádějte až po úplném vyschnutí stěrkované plochy.

Spotřeba

cca 1,4 kg na m² při tloušťce vrstvy 1 mm. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nanesením na daný povrch.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.profimur.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 04 10. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.