Tmel Fill+Finish ready 950

Technický informační list

/ Položka č.032202208 / EAN 4016215105320
/ Položka č.032204208 / EAN 4016215105306



Bílá, univerzální lehká stěrková hmota pro vnitřní použití, připravená k okamžitému použití. Určená k vyhlazování omítek, betonu, pórobetonu a zdiva, jakož i k celoplošnému stěrkování sádrokartonových desek v kvalitách povrchu Q3–Q4. Ideální také pro finální stěrkování předem zatmelovaných spár sádrokartonových desek v kvalitě povrchu Q2 a pro stěrkování spár v kvalitě Q1 u sádrokartonových desek s tvary hran HRAK (Vario) a AK za použití krycích pásků do spár.

- univerzální lehká stěrka připravená k použití
- snadná a plynulá aplikace
- optimální přilnavost k podkladu
- Velmi dobré brusné vlastnosti
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- pro kvalitu povrchů Q1 – Q4 v suché výstavbě (podle technického listu č. 2 průmyslové skupiny pro sádrokartonové desky při Spolkovém svazu průmyslu sádrových a sádrokartonových desek e. V.)
- pro vnitřní prostory
- V souladu s normou CE podle DIN EN 13963-3A

Oblast použití

Bílá univerzální lehká stěrka připravená k okamžitému použití pro vnitřní povrchy.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (např. beton, sádru, vápenné a cementové omítky, cihly atd.), na disperzní barvy, syntetické omítky a také na sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu podle normy EN 13963. Nelze použít ve vlhkých prostorách.

Zpracování

Tmel profimur Fill + Finish ready před použitím promíchejte a nanášejte hladicí stěrkou. Tloušťka vrstvy max. 3 mm u povrchových kvalit Q3–Q4 a při nanášení na celou plochu.

Po zaschnutí lze vyrovnané plochy velmi snadno brousit. Pokud se plánuje tapetování plochy, je před lepením tapety nutné provést základní nátěr přípravkem profimur Tiefengrund LF.

Aplikace stříkáním:
Smí se používat pouze bezvzduchová stříkací zařízení, která jsou výrobcem schválena pro aplikaci stříkatelných stěrkových hmot.
Statický tlak: 215 bar; pracovní tlak: 160 – 180 bar; velikost trysky: 029 – 041; délka hadice: max. 15 m.

Stěrková hmota vytvrzuje schnutím – doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, vlastnostech podkladu a okolních podmínkách. Následné nátěry a lepení provádějte až po úplném vyschnutí stěrkované plochy.

Spotřeba

cca 1,1 kg na m² při tloušťce vrstvy 1 mm. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nanesením na daný povrch.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Poznámky

Při tmelení sádrokartonových desek je třeba dodržovat pokyny výrobce desek. Při tmelení podle specifikace Q1 je nutné vložit krycí pásku do spáry. Nepoužívejte při teplotě objektu a místnosti nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 04 10. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.