Lepidlo na polystyren

Technický informační list



1kg / Položka č.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Položka č.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Položka č.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Položka č.102596 / EAN 4016215102596

Dispersní lepidlo připravené k použití, které má konzistenci umožňující nanášení špachtlí a vyznačuje se vysokou počáteční přilnavostí. Vhodné pro lepení stropních, dekorativních a izolačních desek, ozdobných profilů a podkladových tapet ze Styroporu® a tvrdé pěny v interiéru.

- pro dekorativní, stropní a izolační desky, ozdobné profily a podkladové tapety z polystyrenu a tvrdé pěny
- vysoká počáteční přilnavost
- spolehlivá přilnavost
- odolný vůči vlhkosti
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí na stropní desky, dekorační profily, podkladové tapety a interiérové polystyrenové dekorační a izolační desky.

Příprava

Na podklady, jako je beton, pórobeton, zdivo, sádrokartonové a cementové desky, vyrovnávací hmoty, cementové a sádrové omítky, staré emulzní barvy. Nesavé podklady jsou nevhodné. Podklad musí být čistý, suchý, rovný, nosný a savý a nesmí obsahovat separační prostředky. Pro zvýšení pevnosti použijte hloubkový penetrační nátěr baufan LF. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřilnou, je třeba zcela odstranit. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci.

Zpracování

Před použitím trubičku dobře promíchejte / prohněťte. Bodové lepení/lepení okrajů: Naneste materiál na zadní stranu panelu v bodech a v případě potřeby v pásech kolem okraje. Celoplošné lepení: Naneste lepidlo zubovou stěrkou - nejlépe B1 nebo B2 - na celý povrch zadní strany panelu nebo rovného podkladu. Pevnou pěnovou desku umístěte do lůžka lepidla a přitlačte. Pro lepení stropů se doporučuje nanášet lepidlo na zadní stranu desky. V případě deskového materiálu použijte váleček, který přitlačte rovnoměrně a po celé ploše. Po úplném zaschnutí lepidla lze lepené plochy natřít, vytapetovat nebo vyrovnat. Zbytky lepidla ihned odstraňte čistou vodou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 24 hodin na mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek delší doba schnutí.

Spotřeba

V závislosti na podkladu a tloušťce nátěru → 500 - 900 g/m²

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyhněte jídlu,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

pití a kouření. Noste ochranné brýle. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.