



Tapetovací pasta vyztužená syntetickou pryskyřicí s mimořádně vysokou lepicí silou pro těžké tapety. Je připravena k použití během pouhých 30 minut, lze ji nanášet strojově a neobsahuje konzervační látky. Zajišťuje rovnoměrnou přilnavost bez bublin.

- Vyztuženo syntetickou pryskyřicí
- Extra vysoká pevnost lepidla pro těžké tapety
- Připraveno k použití do 30 minut
- obrobiteľný
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Lepidlo na buňky pro lepení těžkých tapet.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený separačních látek (prach, mastnota atd.). Staré tapety odstraňte odstraňovačem tapet baufan nebo odstraňovačem dřevotřísky baufan. Praskliny, díry a nerovné povrchy opravte interiérovým tmelem baufan. Broušené a křídované podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Vysoce savé podklady předem napenetrujte (v poměru 1:40) nebo předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan Deep Primer LF.

Zpracování

Poměr míchání: Předpírka: Smíchejte 1:40 = 8,0 litrů vody = 60-80 m² Těžké tapety: Smíchejte 1:20 = 4,0 litrů vody = 20-25 m² Obsah balení rychle a prudce nasype do studené vody za intenzivního míchání a ještě krátce míchejte. Přibližně po 30 minutách směs znovu intenzivně promíchejte. Tapety rovnoměrně natřete, přehněte a nechte nasáknout. Po uplynutí doporučené doby namáčení naneste tapetu na tupo a rovnoměrně ji přitlačte bez bublin.

Úložiště

Skladujte na suchém a chladném místě, které je chráněno před dětmi.

Poznámky

Vždy se řiďte pokyny výrobce tapet. Neobsahuje konzervační látky, proto by se namíchaná pasta měla nanášet brzy. Zbytky pasty na přední straně tapety ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Nezpracovávejte při teplotě předmětu nižší než +5 °C a pokojové teplotě. Pro další zvýšení pevnosti lepidla a u mírně savých podkladů doporučujeme přidat 20 % lepidla na tapety baufan, které se vmíchá do připravené směsi buněčného lepidla. Zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Kód odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.