Siloxanová hvězdicová fasádní barva

Technický informační list

5l / Položka č.020753 / EAN 4016215020753
10l / Položka č.020753 / EAN 4016215020807



Velmi bílý nátěr na fasády s vysokou krycí schopností pro nové nátěry i renovace. Ideální jako renovační barva pro systémy vnější tepelné izolace. Díky dlouhodobé ochraně povrchu je nátěr odolný proti řasám a zeleným usazeninám. Tato fasádní barva se vyznačuje vysokou propustností pro vodní páru a jako nátěr odolný proti přívalovému dešti poskytuje spolehlivou a dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy a udržuje fasádu v upraveném vzhledu.

- Fasádní nátěr odolný proti oděru
- S dlouhodobou ochranou proti řasám a zeleným usazeninám
- Extra bílý povlak s vysokou krycí schopností
- Vysoká propustnost pro vodní páru
- odolný proti dešti
- bezvzduchový postřik
- 1 litr na cca 6 m² pro jeden nátěr na hladký podklad.

Oblast použití

Bílá fasádní barva pro nátěry propouštějící vodní páru a odolné proti přívalovému dešti s dlouhodobou ochranou povrchu proti řasám a zelenému povlaku.

Příprava

Vhodné pro všechny minerální podklady (jako omítka, beton a zdivo), syntetické omítky i pevně přiléhající staré nátěry ze silikonových, disperzních silikátových a disperzních barev. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, nosný a bez prachu a mastnoty. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, a uvolněnou omítku. Stávající zelené povlaky odstraňte přípravkem baufan Algen- und Schimmel-STOP. Pískující, křídující a silně savé podklady předem ošetřete přípravkem baufan Tiefgrund LF. Nový omítkový podklad je třeba odborně impregnovat, aby se zabránilo výkvětům. Trhliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou stěrkovou hmotou značky baufan.

Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu zředit maximálně 5 % vody, jako krycí nátěr nanášejte nezředěnou po úplném zaschnutí první vrstvy. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku stop po štětci. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 6–8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:
Pomocí vhodných univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnobarevných a tónovacích barev (přidání max. 10 %, aniž by došlo ke zhoršení stavebně-fyzikálních vlastností celého nátěru. Je nutné dbát na světlostálost a odolnost proti povětrnostním vlivům.)

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Úhel stříkání: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Spotřeba
Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m²
Přesnou spotřebu zjistěte pomocí zkušebního nátěru na daném objektu.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Před zpracováním si prostudujte bezpečnostní údaje v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.