Fasádní barva ze silikonové pryskyřice

Technický informační list

5l / Položka č.021125 / EAN 4016215021125
10l / Položka č.021132 / EAN 4016215021132



Vysoce kvalitní bílý nátěr na fasády pro nové i renovační nátěry. Tato fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice je propustná pro vodní páru a vyniká velmi vysokou krycí schopností a minimální náchylností k znečištění. Díky integrované dlouhodobé ochraně povrchu je povrch spolehlivě chráněn před řasami a zeleným povlakem. Minerálně matný povrch zajišťuje elegantní vzhled fasády.

- Extra bílý fasádní nátěr odolný proti drhnutí
- S dlouhodobou ochranou proti řasám a zeleným usazeninám
- Velmi vysoká krycí schopnost
- Odolnost proti dešti s efektem perliček
- Velmi vysoká propustnost pro vodní páru
- minerální matný
- bezvzduchový postřik
- 1 litr na cca 6 m² pro jeden nátěr na hladký podklad.

Oblast použití

Bílá fasádní barva pro trvalou ochranu před povětrnostními vlivy. Ideální také pro použití na památkově chráněných budovách a na omítech s vysokým obsahem vápna.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako beton, zdivo, stěrkové hmoty, cementové omítky apod.), přírodním kameni, pevně přilnavých a nosných starých nátěrech se silikonovými pryskyřicemi, silikátovými, disperzně-silikátovými a matnými, savými disperzními barvami, jakož i na neporušených soustavách vnější tepelné izolace. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a savý, bez prachu a mastnoty. Odstranit z podkladu uvolněný materiál a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřít základním nátěrem baufan na bázi silikonové pryskyřice. Nové základní omítky nechte vytvrdit po dobu nejméně 14 dnů. Trhliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou stěrkovou hmotou značky baufan.

Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a naneste válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Doporučuje se nanést dvě vrstvy. Základní nátěr lze ředit maximálně 10 % vody. Po úplném zaschnutí první vrstvy naneste krycí nátěr neředěný. Mezi jednotlivými nátěry dodržujte dobu schnutí minimálně 12 hodin. Barvu by se nemělo nanášet při přímém slunečním záření, silném větru nebo při hrozbě deště. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku stop po štětci. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 12 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:
Max. 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) nebo plnobarevnými a tónovacími barvami vhodnými pro venkovní použití.

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Úhel stříkání: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Spotřeba
Hladké povrchy/jemná struktura omítky → od 150 ml/m²
Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště
Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky
Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Skleněné plochy je nutné bezpodmínečně zakrýt, protože skvrny od barvy na skle se odstraňují velmi obtížně. Zakryjte plochy, které se nemají natírat.

Před zpracováním si prostudujte bezpečnostní údaje v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.