



Esta laca especial al agua es ideal para revestir revestimientos cerámicos en interiores. Combina imprimación, capa de acabado y sellador en una sola aplicación, ofrece una adherencia óptima y un acabado blanco mate sedoso. No amarillea, tiene poco olor y es fácil de aplicar con rodillo o brocha.

- Imprimación, capa de acabado y sellador en uno
- seda blanca mate
- Adherencia óptima
- no amarillea
- Bajo olor

Ámbito de aplicación

Pintura al agua para revestimientos cerámicos en interiores - mate satinado, sin imprimación, ideal para baños y cocinas.

Preparación

Las baldosas deben estar secas, limpias y libres de polvo y grasa. Limpie las baldosas a fondo con baufan Multi-Clean. Deben eliminarse los restos de jabón, cal y silicona. Reparar las juntas dañadas o los agujeros de los tacos con baufan Reparador de Baldosas y Juntas y dejar secar bien antes de seguir con el tratamiento. Enmascarar las superficies adyacentes como suelos y objetos sanitarios.

Tratamiento

Aplicar la laca para azulejos dos o tres veces con un rodillo de laca de pelo corto con secado intermedio. Retire la cinta adhesiva inmediatamente después de aplicar la laca. La laca está seca al tacto después de aprox. 60 minutos y se puede pintar después de 4-6 horas - el tiempo de secado puede ser más largo en condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, baja temperatura o alta humedad). Para recubrimientos coloreados, la laca para azulejos puede tintarse con hasta 10 ml de concentrado tintóreo universal decomix por lata de 750 ml.

Consumo

aprox. 100 ml/m². El contenido es suficiente para aprox. 7,5 m² en una sola capa y aprox. 3,75 m² en dos capas.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y protegido de las heladas, fuera del alcance de los niños.

Notas

La superficie lacada puede limpiarse con limpiadores domésticos suaves normales (no utilice limpiadores abrasivos). No apto para zonas húmedas. Observar la ficha técnica. No aplicar por debajo de +8 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos CEE nº 08 01 11. Valor límite de COV de la UE para este producto (Cat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Contenido de COV de este producto máx. 140 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.