



Pasta de metilcelulosa de alta calidad con una resistencia en húmedo especialmente alta para trabajos profesionales de empapelado. Ideal para papeles pintados pintables y uso versátil con papeles pintados de virutas de madera, texturados y no tejidos, papeles pintados de virutas de madera no tejidos, vinílicos y en relieve, así como papel pintado en rollo. Fácil de mezclar y aplicar uniformemente, garantiza una adherencia fiable y unos resultados limpios y duraderos.

- para papeles pintados texturados, gofrados, no tejidos y vinílicos, papel pintado de virutas de madera y papel pintado no tejido de virutas de madera
- de metilcelulosa de alta calidad con resina sintética
- Alta resistencia a la humedad al pintar encima
- Fuerte adhesión inicial y fuerza adhesiva
- Muy buena ajustabilidad de los paneles de papel pintado
- Listo para usar en 15 minutos
- mecanizable
- se seca transparente
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Pasta para papel pintado de papel, vinilo, tejido no tejido y virutas de madera. Muy alta resistencia en húmedo, ideal para papel pintado texturizado y papel pintado de virutas de madera pintable.

Preparación

El soporte debe estar seco, estable y libre de polvo y grasa. Retire el papel pintado viejo y mal adherido y desempolve con el decapante de papel pintado baufan. Repare grietas y agujeros con masilla para interiores baufan o masilla superadhesiva decomur. Trate previamente los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Penetrating Primer LF o pasta previa (proporción 1:40). Para facilitar el cambio posterior del papel pintado, es aconsejable imprimir el soporte con baufan Imprimpación para cambio de papel pintado, especialmente para papeles pintados lavables.

Tratamiento

Proporción de la mezcla: Preencolado: Mezclar 1:40 = 8,0 litros de agua = 60-80 m² Papel pintado rugoso: Mezclar 1:20 = 4,0 litros de agua = 20-25 m² Papel pintado texturizado, no tejido, vinílico, en relieve y pesado: Mezclar 1:20 = 4,0 litros de agua = 22-25 m² Verter la pasta en agua limpia y fría removiendo enérgicamente y volver a remover después de 2 - 3 minutos. Volver a remover enérgicamente transcurridos unos 15 minutos. Aplicar la pasta sobre el papel pintado con una brocha o máquina empapeladora, colocar las tiras de papel pintado juntas y aplicar después de un tiempo de remojo suficiente. Elimine inmediatamente los restos de pasta con un paño húmedo. No pinte sobre el papel pintado encolado hasta que la pasta esté completamente seca. Siga las instrucciones de uso del fabricante del papel pintado. Para aumentar la fuerza adhesiva de papeles pintados especiales pesados y de fibra de vidrio, se puede añadir un bote de baufan Wallcovering Adhesive 750 g por paquete de baufan Kraft-Kleister 200 g. baufan Kraft-Kleister es resistente a la cal y al cemento. Limpiar las herramientas con agua después del uso.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante el procesado y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.