

Imprimación de penetración profunda - sin disolventes

Ficha técnica

1l / N° de artículo 101506 / EAN 4016215101506
5l / N° de artículo 101520 / EAN 4016215101520
10l / N° de artículo 101551 / EAN 4016215101551



Nuestra imprimación especial con alto efecto de penetración penetra profundamente en el soporte, consolida de forma fiable las superficies lijadas y calcáreas y garantiza una absorción uniforme y reducida. La base ideal para revestimientos duraderos y resultados finales perfectos: seguros, eficaces y profesionales.

- Imprimación de acrilato Hydrosol sin disolventes
- Gran efecto de profundidad gracias a la dispersión ultrafina del hidrosol
- Listo para usar para consolidar sustratos lijados y calcinados
- Puede diluirse hasta 1:1 con agua para regular la absorbencia
- secado transparente
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

baufan Tiefgrund LF es una imprimación especial con una gran profundidad de penetración para consolidar soportes lijados y calcinados y para reducir la absorción.

Preparación

Adecuado para todos los sustratos minerales como hormigón, yeso, ladrillo, etc. y para placas de yeso. El soporte debe estar limpio, seco, absorbente y libre de agentes desencofrantes. Los soportes que no puedan consolidarse o que no se adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. En caso de duda, realice una superficie de prueba.

Tratamiento

Coordinar la imprimación con el producto posterior. Para regular la absorbencia, baufan Tiefgrund LF puede diluirse con agua hasta 1:1. Agitar o remover bien antes de usar y aplicar con brocha, pincel o equipo de pulverización adecuado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Cubrir previamente las superficies que no se vayan a tratar, ya que las salpicaduras secas son difíciles de eliminar posteriormente. Tiempo de secado: aprox. 6 - 8 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

1 litro = aprox. 10 m² para revestimiento sin diluir. Determine la cantidad exacta de consumo aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.