

5l / N° de artículo 020753 / EAN 4016215020753

10l / N° de artículo 020753 / EAN 4016215020807



Pintura para fachadas de color muy blanco con alto poder cubriente, ideal tanto para obras nuevas como para renovaciones. Perfecta como pintura de renovación para sistemas compuestos de aislamiento térmico. Gracias a la protección duradera de la película pintada, la pintura es resistente a las algas y a las manchas verdes. Esta pintura para fachadas destaca por su elevada permeabilidad al vapor de agua y, al ser un revestimiento resistente a la lluvia torrencial, ofrece una protección fiable y duradera contra las inclemencias meteorológicas, además de mantener un aspecto impecable de la fachada.

- Revestimiento de fachada resistente a la abrasión
- Con protección de película a largo plazo contra algas y depósitos verdes
- Revestimiento extra blanco de gran opacidad
- Alta permeabilidad al vapor de agua
- resistente a la lluvia torrencial
- pulverizable sin aire
- 1 litro para aprox. 6 m² en una sola capa sobre soporte liso

Ámbito de aplicación

Pintura blanca para fachadas, para recubrimientos permeables al vapor de agua y resistentes a la lluvia torrencial, con protección duradera de la película contra las algas y las incrustaciones verdes.

Preparación

Apto para todos los soportes minerales (como yeso, hormigón y mampostería), yesos de resina sintética, así como capas antiguas bien adheridas de pinturas de resina de silicona, silicato en dispersión y pinturas en dispersión. El soporte debe estar limpio, firme, seco, resistente y libre de polvo y grasa. Elimine las capas de pintura antiguas que no se adhieran firmemente y el enlucido suelto. Elimine las incrustaciones de verdín existentes con baufan Algas y Moho-STOP. Trate previamente los soportes arenosos, que desprendan tiza y muy absorbentes con baufan Imprimación LF. Imprimir adecuadamente el enlucido nuevo para evitar eflorescencias. Rellenar grietas, agujeros e irregularidades con una masilla de enmasillar baufan adecuada.

Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o pulverizador adecuado. Para la capa de imprimación, la pintura se puede diluir con un máximo del 5 % de agua; para la capa de acabado, aplicar sin diluir una vez que la primera capa se haya secado por completo. Al pintar superficies grandes, trabajar «húmedo sobre húmedo» para evitar marcas de transición. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:

aprox. 6-8 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Tintado:

Con concentrados de tintado universales adecuados o con pintura de tono puro y de tintado (hasta un máximo del 10 % de adición, sin que se vean mermadas las propiedades físico-técnicas del recubrimiento total. Es imprescindible prestar atención a la resistencia a la luz y a la intemperie).

Indicaciones para la aplicación mediante pulverización airless:

Ángulo de pulverización: 50°

Boquilla: 0,023 – 0,027

Presión de pulverización: 120 – 180 bar

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consumo

Superficies lisas/revoque de grano fino → a partir de 150 ml/m²

Determinar el consumo exacto realizando una prueba de aplicación sobre la superficie.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el sustrato

Antes de la aplicación, consulte los datos de seguridad en la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Mantener fuera del alcance de los niños. En trabajos de pulverización, utilice un filtro combinado A2/P2. Durante la aplicación y el secado, asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Evite comer, beber y fumar mientras utiliza la pintura. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente y a fondo con agua. No verter en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Eliminación:

Llevar a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos líquidos según el código de residuos n.º 08 01 12.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.