



Concentrado aislante para la neutralización segura de sustratos alcalinos que contienen cal y cemento. Reduce el exceso de alcalinidad, evita las eflorescencias y garantiza una base uniforme y adhesiva para los revestimientos posteriores. Ideal para el pretratamiento de sustratos.

- Evita daños y manchas en la pintura
- Para el pretratamiento de zonas de enlucido nuevas
- Endurece y sella superficies de yeso friables y lijables
- Contra las eflorescencias de sales de cal solubles
- para combatir el salitre de albañilería en las fases iniciales
- Imprimación en la técnica de pintura al silicato
- Puede diluirse hasta 1:4 con agua

Ámbito de aplicación

OLAFIRN neutraliza y compacta los soportes calcáreos y cementosos, previene las eflorescencias y las manchas y aísla las marcas de agua y el hollín.

Preparación

El yeso fresco y el hormigón deben estar completamente fraguados antes del tratamiento con OLAFIRN. No fluorar el enlucido fresco durante 14 días. Eliminar cualquier partícula suelta del sustrato.

Tratamiento

Diluir OLAFIRN con agua en una proporción de 1:4 y aplicar la solución dos veces sobre la superficie utilizando un pincel. Los recipientes y herramientas deben ser resistentes a los ácidos y deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez secas, aclarar de nuevo con agua las superficies tratadas. Proteja los materiales no resistentes a los ácidos (por ejemplo, mármol, cristal, azulejos, etc.) de las salpicaduras y, si es necesario, aclárelos inmediatamente con agua.

Consumo

1 litro es suficiente para aproximadamente 10-12 m² si se aplica dos veces

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: al menos + 5 °C para el material y el aire circulante Código de residuo nº 060106 Eliminar únicamente los envases vacíos para su reciclado. Los residuos de material pueden eliminarse como solución o desecados según el código de residuos nº 170904 (residuos mixtos de construcción y demolición), según el código de residuos nº 060106 (otros ácidos) o como residuos domésticos.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.