# Super läbipaistmatu värv

Tehniline teabeleht




2,5l / Artikli nr.020029 / EAN 4016215020029
5l / Artikli nr.020050 / EAN 4016215020050
10l / Artikli nr.020081 / EAN 4016215020081

Valge emulsioonvärv suurepärase peitevõimega sisepindade seinte ja lagede värvimiseks. Tagab ühtlase, mati pinna ja suure katvuse. Lihtne pealekandmine, hea haarduvus ja ideaalne uute ja renoveeritavate pinnakatete jaoks.

- Suurepärane teostus
- Kontrastsus $H_{10}$ klass 1 katvusega 6 m²/l.
- Märghõõrdekindlus R klass 3 vastavalt DIN EN 13300.
- Läikivus: G4 tuhm matt
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

## Kohaldamisala

Valge emulsioonvärv suurepärase peitevõimega sisepindade seinte ja lagede värvimiseks.

## Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihtidele, samuti puitlaastrile, klaasriidele ja muudele värvitavale tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

## Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kruntvärvi võib lahjendada maksimaalselt 5 % veega. Pärast esimese värvikihi kuivamist kandke pealmine värvikihi lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: maksimaalselt 10% universaalsete toonimiskontsentraatidega või täistoonimis- ja toonimisvärviga. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° Düüs: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

## Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 125 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

## Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

## Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +25 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.