Kalkkitt 904

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.026503208 / EAN 4016215105221



Kasutusvalmis lubikitt mineraalsetele aluspindadele siseruumides. profimur lubikitt paistab silma oma suure veeauru difusioonivõime poolest ning reguleerib ja tasakaalustab ruumi kliimat. Pärast täielikku kuivamist on tasandatud pindu väga lihtne lihvida.

- kasutusvalmis
- mineraalsete substraatide puhul
- Väga head lihvimisomadused
- ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega pehmendajaid
- väga hingav
- siseruumides

Kohaldamisala

Kasutusvalmis, valge mineraalipõhine pahtel siseseinte ja -laede jaoks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (betoon, poorbetoon, kaltsiumsilikaatplaadid, lubi- ja tsementkrohv, müüritöö jne). Ei sobi kipsalustele (kips krohv, kipspahtlid, kipsplaadid), põrandatele, dispersioonpõhjalistele aluspindadele, klaasile, metallile, plastile ja puidule. Aluspind peab olema kuiv, kandevõimeline, tolmu- ja rasvavaba. Tugevalt imavad, liivavad ja kriitavad aluspinnad ning lihvitud pinnad tuleb eelnevalt töödelda silikaatfiksaativiga.

Töötlemine

Segage profimur lubikitt enne kasutamist hoolikalt läbi (võimaluse korral masinaga, lisades kuni 3 % vett) ning kandke see peale spaatliga või silumislaastuga ja tasandage pind tasaseks. Kogu pinnale kandmisel on maksimaalne kihi paksus 4 mm. Pärast täielikku kuivamist saab profimur lubjakitti vajadusel kergelt lihvida (alates teralisusest 150).

Pihustamine:
Tohtida kasutada ainult airless-pihustusseadmeid, mis on seadme tootja poolt heaks kiidetud pihustatavate tasandusmasside töötlemiseks. Töörõhk: 130 bar; pihusti suurus: 551; vooliku pikkus: maksimaalselt 15 m.

Pahtel kuivades kõveneb – kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, aluspinna omadustest ja keskkonnatingimustest. Järgmised värvimised ja liimimised tohib teha alles pärast pahteldatud pinna täielikku kuivamist.

Tarbimine

u. 1,7 kg ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovikatte abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui eseme või ruumi temperatuur on alla +5 °C või üle +35 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 04 10 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.