Linaseemneõli Kitt

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.520810 / EAN 4016818390666
1kg / Artikli nr.520812 / EAN 4016818390673



Kvaliteetne aknakitt vastupidavaks klaasimiseks ja remondiks. Lihtne kasutada ja tagab puidust ja metallist raamides olevate klaaspindade ilmastikukindla tihendamise.

- vastavalt DIN 18545
- Tõestatud kvaliteet
- Värv beež

Kohaldamisala

Looduslikest toorainetest valmistatud klaasikitt puidust akende ühekordseks ja remondiklaasimiseks, millel on avatud tihendusliistu.

Ettevalmistus

Aknaraam peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Fassaadid peavad olema kruntvärvitud (akrüülvärvi või alküüdvaiguga kruntvärviga). Klaaspahtli optimaalse haardumise tagamiseks ei tohi krunti siiski kanda nii paksult, et see ummistab puidu poorid.

Töötlemine

Pärast sõtkumist vajutage klaaskitt kindlalt viltuse sisse ja siluge pind kittimisnoaga. Kuivamise ajal tuleb kindlasti vältida, et kittikihti ei tungiks kondensaat. Kuna kitt vajab tahenemiseks hapnikku, ei tohi topeltaknaid kohe pärast klaasimist kokku panna. Pärast kõvenemist, hiljemalt 4 - 8 nädala pärast, tuleb kitt üle värvida ilmastikukindla elastse värviga. Liiga varajane ülevärvimine võib põhjustada kortsumist. Akrüülvärvidega tuleb alati teha eelkatsed. Tuleb järgida BFS-juhendi, DIN 18361 ja DIN 18545 sätteid.

Tarbimine

500 g umbes 50-60 cm kohta

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna säilib see vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 8 °C materjalile ja tsirkuleerivale õhule Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.