



Isoleeriv kontsentraat lubja ja tsementi sisaldavate aluselistel alustel ohutuks neutraliseerimiseks. Vähendab liigset leeliselisust, hoiab ära leostumise ja tagab ühtlase, kleepuva aluspinna järgnevate pinnakatete jaoks. Ideaalne aluspinna eeltöötluks.

- Vältib värvikahjustusi ja plekke
- Uute krohvipindade eeltöötluks
- Kõvendab ja tihendab murenevaid ja lihvivaid krohvipindu
- Lahustuvate lubjasoolade väljavoolamise vastu
- müürisoolapetri vastu võitlemiseks selle algstaadiumis
- Silikaatvärvi tehnikas kasutatav kruntvärv
- Võib lahjendada kuni 1:4 veega.

Kohaldamisala

OLAFIRN neutraliseerib ja tihendab lubja- ja tsementeerivaid aluspindu, hoiab ära välja leekide ja plekkide tekkimise ning isoleerib veeplekid ja tahma.

Ettevalmistus

Värsket krohv ja betoon peavad olema enne OLAFIRNiga töötlemist täielikult kõvaks muutunud. Värsket krohvi ei tohi 14 päeva jooksul fluoreerida. Eemaldage aluspinnalt kõik lahtised osakesed.

Töötlemine

Lahjendage OLAFIRN veega vahekorras 1:4 ja kandke lahus kaks korda pintsliga pinnale. Mahutid ja tööriistad peavad olema happekindlad ja neid tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Pärast kuivamist loputage töödeldud pinnad uuesti veega. Kaitske happekindlaid materjale (nt marmor, klaas, plaadid jne) pritsmete eest ja vajadusel loputage kohe veega.

Tarbimine

1 liitrit piisab umbes 10-12 m² jaoks, kui seda kasutatakse kaks korda.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjali ja ringlusõhu puhul Jäätmekood nr 060106 Ainult tühjad mahutid kõrvaldatakse ringlussevõtuks. Materjalijäägid võib kõrvaldada lahusena või kuivatatuna vastavalt jäätmekoodile nr 170904 (segatud ehitus- ja lammutusjäätmel), vastavalt jäätmekoodile nr 060106 (muud happed) või olmejäätmetena.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.