



Tavaliste, kergeste pabertapete jaoks. Odav tapetipasta testitud kvaliteediga. Seda on lihtne segada, see pakub head algset haarduvust ja võimaldab tapeediplaate puhtalt ja ühtlaselt peale kanda. Usaldusväärne liimitugevus tagab kindla haardumise ja professionaalse tulemuse klassikalise seinakujunduse jaoks.

- kasutusvalmis umbes 30 minutiga

Kohaldamisala

Sobib suurepäraselt tavaliste pabertapete liimimiseks.

Ettevalmistus

Optimaalse haardumise tagamiseks peab aluspind olema kuiv, terve ja vaba eraldavatest ainetest (rasv, tolm, šabloonõli jne). Vanad, halvasti kinnituvad tapeet ja lahtine värv tuleb eemaldada baufan tapeedieemaldajaga. Parandage praod ja augud baufani sisekattematerjaliga. Eeltöödelda tugevasti imavad aluspinnad baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer või tavalise pastaga (segu 1:65).

Töötlemine

Piserdage tavaline pasta külma veega, segades samal ajal jõuliselt ja jätkake segamist lühikest aega. 30 minuti pärast segage uuesti tugevalt ja pasta on kasutusvalmis. Levitage tapeet ühtlaselt pastaga, voldige ja laske leotada. Pärast sobivat leotamisaega kandke tapeet tavapärasel alustel, järgides tapeeditootja juhiseid. Peske kleepijäägid koheselt veega maha. Kasutussuhe: Eelpasta: 1:65 = umbes 8 liitrit vett = 50-60m² Tavaline tapeet: 1:50 = umbes 5-6 liitrit vett = 30-35m² (6-7 rulli).

Tarbimine

umbes 200 ml/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjali ja ringlusõhu puhul Jäätmekood nr 080410 (liimi- ja hermeetikajäätmed). Hävitada ainult tühjad konteinerid ringlussevõtuks. Kuivatatud materjalijäägid võib kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile nr 170904 (segatud ehitus- ja lammutusjäätmed) või olmejäätmetena.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.