Tselluloosist tapeet liim Special

Tehniline teabeleht

200g / Artikli nr.101360 / EAN 4016215101360



Sünteetilise vaiguga tugevdatud tapetipasta, millel on eriti kõrge liimitugevus raskete tapeetide jaoks. See on kasutusvalmis vaid 30 minutiga, seda saab kanda masinaga ja see ei sisalda säilitusaineid. Tagab ühtlase ja mullideta haardumise.

- Tugevdatud sünteetilise vaiguga
- Eriti kõrge liimitugevus raskete tapeetide jaoks
- Kasutusvalmis 30 minuti jooksul
- mehaaniliselt töödeldav
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Rakuliim raskete tapeetide liimimiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv, terve ja vaba eraldusainetest (tolm, rasv jne). Eemaldage vana tapeet baufan tapeedieemaldajaga või baufan puidulapieemaldajaga. Parandage praod, augud ja ebatasased pinnad baufan siseviimistlusvahendiga. Kruntige lihvitud ja kriidistunud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Eelpahteldage tugevalt imavad aluspinnad (suhe 1:40) või eeltöödelge baufan Deep Penetrating Primer LF-ga.

Töötlemine

Segamissuhe: Eelpahteldamine: Segage 1:40 = 8,0 liitrit vett = 60-80 m² Rasked tapeedid: Segage 1:20 = 4,0 liitrit vett = 20-25 m² Piserdage pakendi sisu kiiresti ja kiiresti külma vette, segades seejuures jõuliselt ja jätkake segamist lühikest aega. Umbes 30 minuti pärast segage segu uuesti tugevalt. Koorige tapeet ühtlaselt üle, voldige ja laske leotada. Pärast soovitatud leotusaega kandke tapeet tagumikku ja suruge see ühtlaselt ja mullivabalt kinni.

Ladustamine

Hoida lastekindlas, jahedas ja kuivas kohas.

Märkused

Järgige alati tapeetide tootja kasutusjuhiseid. Ei sisalda säilitusaineid, seega tuleks segatud pasta varsti peale kanda. Eemaldage tapeetide esiküljel olevad pastajäägid kohe niiske lapiga. Mitte töödelda alla +5 °C objekti ja toatemperatuuri. Liimitugevuse täiendavaks suurendamiseks ja kergelt imavate aluspindade puhul soovitame lisada 20 % baufan seinakatteliimi, mis segatakse valmis segatud rakuliimi sisse. Materjalijäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. EWC jäätmekood nr 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.