Tapeet Primer valge

Tehniline teabeleht

2,5l / Artikli nr.102039 / EAN 4016215102039
5l / Artikli nr.102084 / EAN 4016215102084
10l / Artikli nr.102091 / EAN 4016215102091



Valge tapeetide kruntimine tagab optimaalse pinna ettevalmistuse enne tapeetimist. See tagab usaldusväärse katvuse, ühtlustab värvierinevusi ja imavust ning loob ühtlaselt valge, libisemisvastase pinna. See on ideaalne mittekootud tapeetide jaoks, lihtsustab pealekandmist ja tagab täiusliku tapeetimistulemuse siseruumides.

- Aluspinna optimaalne ettevalmistamine enne tapeetimist
- valge läbipaistmatu, et ühtlustada aluspinna värvierinevusi.
- Ühtlaselt valgete, mittelibisevate ja ühtlaselt imavate aluspindade jaoks vaid ühe kasutuskorraga.
- Sobib ideaalselt kõikidele tapeetidele - eriti heledatele ja läbipaistvatele mittekootud tapeetidele.
- Ei pitseeri aluspinda
- Saab toonida universaalsete toonimiskontsentraatidega või tahkete ja toonivate värvidega.
- lahustivaba

Kohaldamisala

Valge tapeetide kruntimine ühtlaselt imavale, libisemisvastasele aluspinnale - ideaalne enne tapeetimist, heledatele mittekootud tapeetidele ja renoveerimistöödele.

Ettevalmistus

Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt betoon, kips-, lubja- ja tsemendikrohv), kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvidele, samuti kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele. Aluspind peab olema kuiv, kindel, kandev, tasane ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal ja halvasti kinnituv värv. Väga imav, liivane ja kriidine aluspinnas kruntida baufan Deep Primer LF-ga. Eemaldage vana tapeet ja tempermaterjal baufan Wallpaper Remover'iga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli või sobiva pihustusseadmega (maksimaalne terasuurus on 0,2 mm). Baufan Wallpaper Primer White'iga eeltöödeldud aluspinna edasine töötlemine võib toimuda alles pärast täielikku kuivamist. Tööriistad tuleb pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 6-8 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: Kuni 10% universaalsete toonimiskontsentraatidega või täistoonimis- ja toonimisvärviga.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → 100-200 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektil tehtava katsekihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Kasutustemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna puhul Pindu, mis on juba värvitud valgeks tapeedipõhise kruntvärviga, ei tohi suurtel pindadel kipsipõhiste tasandussegudega üle töödelda. Optimaalse haardumise tagamiseks on soovitatav kasutada dispersioonipõhist tasandussegu (nt baufan Finishing Filler või baufan All Purpose Filler). Katke pinnad, mida ei kavatseta värvida. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagage piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältige söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.