

baufan®

Universaalne tapeedipasta

Tehniline teabeleht

250g / Artikli nr.160671 / EAN 4016215160671
500g / Artikli nr.160657 / EAN 4016215160657



Kvaliteetne, sünteetilise vaiguga tugevdatud tapetiliim kergete kuni tavaliste pabertapete, samuti raskete tapeetide ja mittekootud tapeetide jaoks. Suure tootlikkusega tugev liimivalem tagab usaldusväärse haardumise ja puhta pealekandmise. Vähetolmulised graanulid on lõhnavad, kiiresti kasutamiskvaliteetne ja kuivavad plekivabalt - ideaalne täpseteks ja professionaalseteks tapeetimistöökdeks.

- vinüül- ja tekstuuritapeetidele, reljeefsetele ja muudele rasketele tapeetidele
- mittekootud tapeetide puhul
- Valmis kasutamiseks 5 minutiga
- koos polümeerliimi võimendajaga

Kohaldamisala

Tapeedipasta pabertapeetidele, rasketele tapeetidele ja mittekootud tapeetidele. Tugev liim, ökonoomne, lõhnatu ja tolmuva, mis tagab puhta tulemuse.

Ettevalmistus

Optimaalse haardumise tagamiseks peab aluspind olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage vanad, halvasti kleepuvad tapeet ja lahtised värvikihid baufan tapeedieemaldajaga. Parandage praod ja augud. Eeltöödelda väga imav aluspindu baufan Deep Penetrating Primer LF-ga.

Töötlemine

Lisage baufan Universal Wallpaper Adhesive kiiresti ja kiiresti külma, puhta veega, segades samal ajal jõuliselt ja jätkake segamist lühikest aega. (Sõltuvalt tapeetidest: 5 liitrit raskete tapeetide puhul, 7,5 liitrit kergete tapeetide puhul) 5 minuti pärast segage uuesti jõuliselt. Liimige tapeetide peale ühtlaselt ja asetage need kokku. Pärast piisavat leotamisaega kandke pörandaliited peale. Mittekootud tapeetide puhul piisab sellest, kui kanda kleepaine rulliga seinale ja seejärel kanda tapeet otse rullist. Järgida tuleb tapeeditootja juhiseid. Tupsutage kleepijääd maha puhta, niiske lapiga. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Segamissuhe: Eelpahteldamine: Segage 1:40 = 10 liitrit vett = 50-55 m² Rasked tapeedid ja mittekootud tapeedid: Segage 1:20 = 5 liitrit vett = 25-30 m² Pabertapeedid: Segage 1:30 = 7,5 liitrit vett = 35-40 m².

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna vähemalt 60 kuud.

Märkused

Jäätmekood nr 080410 (liimi- ja hermeetikajäätmed). Viige tühjad konteinerid ainult ringlusse. Materjalijääd võib kõrvaldada pulbrina või kuivatatuna vastavalt jäätmekoodile nr 170904 (segatud ehitus- ja lammutusjäätmed) või olmejäätmetena.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.