# Seinämaali pesunkestävä

Tekniset tiedot




2,5l / Tuotenro.100509 / EAN 4016215100509
5l / Tuotenro.100523 / EAN 4016215100523
10l / Tuotenro.100547 / EAN 4016215100547

Valkoinen, mattapintainen maali, jolla on hyvä peittokyky sisätilojen seinä- ja kattopintoihin. Helppo ja tehokas levittää telalla, siveltimellä tai sopivalla ruiskulla.

- matta sisämaali
- Hyvä läpinäkyvyys
- rationaalinen prosessi
- Kontrastisuhteen luokka 3, jonka tuotto on 8 m²/l.
- Matta kiilto taso
- täyttää AgBB:n (rakennustuotteiden terveysvaikutusten arviointikomitea) vaatimukset.
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

## Soveltamisala

Valkoinen dispersiomaali sisäpintoihin.

## Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkipinnoitteet), kipsilevyille ja muille kuivarakennuslevyille, lujasti kiinnittyneille dispersiomaalipinnoitteille sekä karkeapintaisille tapeteille ja muille päällemaalattaville tapeteille ja seinäpinnoitteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

## Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laajapintaisella siveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Pohjamaaliksi maalia voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Peittomaali levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivumisen jälkeen. Suuria pintoja maalattaessa työskentele märkä-märkä-menetelmällä, jotta vältetään maalijäljet. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilman kosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Sävytys:
Enintään 10 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja tai täysvärimaalia ja sävytysmaalia.

Ohjeet airless-ruiskutukseen:
Ruiskutuskulma: 50°
Suutin: 0,023 – 0,027
Ruiskutuspaine: 120 – 180 bar

## Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepäällystys kohteeseen.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

## Varastointi
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

## Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa pinnat, joita ei maalata. Ruiskutustöissä käytä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituskoodin 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW20



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.