



5l / Tuotenro.175965 / EAN 4016215124628
15l / Tuotenro.175972 / EAN 4016215175972

Tämä korkealaatuinen sisustusmaali tekee vaikutuksen tyylikkäällä puolikiiltävällä viimeistelyllään ja korkealla peittävyydellään. Se on erityisen kestävä ja hankauksenkestävä ja sopii erinomaisesti paljon käytetyille asuin- ja työtiloille. Tasainen pinnan ulkonäkö takaa modernin, rauhallisen huonevaikutelman ja pitkäikäiset, kauniit seinät.

- Erittäin kestävä sisäpinnoite
- Silkkimaton pintakäsittely
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka tuotto on 5,5 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyysluokka 1 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste: keskikiiltävä
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

Sisä- ja julkisivumaali betonille, kipsille, muuraukselle, rappaukselle, tapetille ja lasikuitukankaalle - emäksinen, kellastumaton ja silkkimattamaali.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangaslevyille ja muille maalattaville tapeteille ja seinäverhouksille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjusta hyvin imukykyiset, hiovat ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Levitä laimentamattomana pintamaaliksi ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys: Enintään 10 %:lla yleissäilytyskonsentraatilla tai täyssäilytys- ja säilytysmaalilla. Huomautuksia airless-ruiskutuksen käytöstä: Suihkukulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Suihkutuspaine: 120-180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.