Tapettiliima Special

Tekniset tiedot

200g / Tuotenro.102350 / EAN 4016215102350



Korkealaatuinen selluloosajohdannainen, jossa on liimaa vahvistavia lisäaineita lähes kaikkien tapettityyppien luotettavaan liimaukseen. Voidaan käyttää myös tuoreeseen, ilmakuivaan rappaukseen ja on siksi erityisen joustava levityksessä. Liisteri on helppo sekoittaa ja sitä on helppo työstää. Siistiin, tasaiseen tapetointitulokseen sisätiloissa.

- Vahvistettu synteettisellä hartsilla
- Korkea liimauslujuus
- Puulastuille ja raskaille tapeteille
- Käyttövalmis 30 minuutissa
- kuivuu läpinäkyväksi
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Kaikenlaisten tapettien, kuten puulastu-, kohokuvio-, vinyyli-, valokuva- ja erikoistapettien liimaamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, terve, imukykyinen, sileä ja vailla irrotusaineita. Poista vanha tapetti baufan tapetinpoistoaineella tai baufan puulastunpoistoaineella. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaiset pinnat baufan-sisustuslaastilla. Pohjusta hiottavat ja kalkkipintaiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Esiliisteröi erittäin imukykyiset alustat (suhde 1:40) tai esikäsittele baufan Deep Penetrating Primerilla.

Käsittely

Sekoitussuhde: Esiliisteröinti: Sekoita 1:40 = 8,0 litraa vettä = 60-80 m² Karkea tapetti/raskas tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettä = 22-26 m² Erikoistapetit/painamattomat kohokuvioidut tapetit: Sekoita 1:15 = 3,0 litraa vettä = 10-15 m² Ripottele pakkauksen sisältö nopeasti ja ripeästi kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita seosta uudelleen voimakkaasti noin 30 minuutin kuluttua. Liitä tapetti tasaisesti, taita ja anna liota. Suositellun liotusaikojen jälkeen levitä tapetti pylväsliitoksella ja paina tasaisesti ja kuplattomasti kiinni tapetointiharjalla, telalla tai lastalla. Noudata tapetin valmistajan ohjeita. Puhdista työvälineet puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Kosteudenkestävyyden lisäämiseksi hieman imukykyisille alustoille ja erittäin painaville tapeteille suosittelemme, että yhteen pakkaukseen erikoisliisteriä lisätään yksi purkki (750 g) baufan-tapettiliimaa, joka sekoitetaan valmiiksi sekoitettuun liisteriin.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä kuivassa paikassa. Säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta, jos sitä säilytetään oikein ja avaamattomana. Valmistuspäivämäärä: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.