Rullaliima kuitukangastapeteille PREMIUM

Tekniset tiedot

200g / Tuotenro.102367 / EAN 4016215102367



Korkealaatuinen, nopeasti liukeneva metyyliselluloosapasta. Sopii erinomaisesti kuitukangastapetin liimaamiseen levittämällä liisteriä seinälle tai perinteiseen liisterin levittämiseen tapetille.

- Sileille ja kohokuvioiduille kuitukangastapeteille ja kuitukangaslastuille.
- rullalla suoraan seinälle
- Ei roisku eikä tipu
- tehokkaan metyyliselluloosan, synteettisen hartsin ja liimauslujuutta parantavien aineiden kanssa.
- instant - käyttövalmis 5 minuutissa
- Suuri alkutartunta ja liimauslujuus
- Helposti korjattavissa
- kuivuu läpinäkyväksi
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Kuitukangas tapettiliisteri seinäliisteröintitekniikkaan ja klassiseen soveltamiseen. Ihanteellinen kuitukangas-, vinyyli-, kohokuvioituihin, tekstiili- ja lasikuitutapetteihin, erittäin vahva.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehjä ja vailla erottavia aineita (rasvaa, pölyä, muottiöljyä jne.). Poista vanhat, huonosti kiinnittyvät tapetit ja maalaa ne baufan tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiät baufan-sisustuslaastilla tai decomur-superliimalaastilla. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä. Läpikuultaville tapeteille (erityisesti erivärisille alustoille) suosittelemme pohjamaalikerrosta baufan Wallpaper Primer White -maalilla.

Käsittely

Levityssuhde: Levitys alustalle (kuitukangastapetti / polylaminoitu lasikuitutapetti): 1:15 = 3,0 litraa vettä = 15-20 m² Levitys tapetille (vinyylitapetti / raskas tapetti; kangas- / tekstiilitapetti): 1:20 = 4 litraa vettä = 20-25 m² Lisää baufan Roll-Kleister nopeasti ja ripeästi kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita uudelleen voimakkaasti 5 minuutin kuluttua. Levitys alustalle: Koska kuitukangastapetit eivät vaadi liotusaikaa, ne voidaan levittää nopeasti ja helposti seinäliisteritekniikalla. Levitä sekoitettu liisteri tasaisesti alustalle lyhytnukkaisella telalla tai siveltimellä 1-2 tapettipaneelin levyisenä. Aseta tapettilevy suoraan tuoreeseen pastapohjaan ja paina se tasaisesti ja kuplattomasti kiinni. Tapetille levitettäessä: Levitä tapetti tasaisesti pastalla ja aseta se yhteen. Riittävän liotusaikojen jälkeen levitä tapetit pyllyliitoksin ja paina alas. Tapettivalmistajan ohjeita on noudatettava. Poista tapetin etupuolella olevat liisterijäämät välittömästi kostealla liinalla.

Kulutus

200 - 300 ml/m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.