Rakentamiseen ja harrastuksiin tarkoitettu muovailukipsi

Tekniset tiedot



1,5kg / Tuotenro.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Tuotenro.003313000 / EAN 4007954033036

Puhdas kipsi (alabasteri) sisäkäyttöön rakennus- ja harrastustöissä. Kovettuu nopeasti ja on helppo työstää. Sopii erinomaisesti reikien ja halkeamien täyttämiseen, ankkurien kipsiin upottamiseen sekä sisäseinärasioiden ja kaapelikanavien kiinnittämiseen. Sopii asennus-, kunnostus- ja askartelutöihin.

- nopeasti kovettuva kipsi
- Sähköasentajan kipsi sisäpuolisten kipsirasioiden kiinnittämiseen ja kaapeliaukkojen täyttämiseen
- sisätiloihin
- CE-vaatimusten mukainen DIN EN 13279-1 mukaisesti (kipsisideaine suoraan käyttöön tai jatkojalostukseen A1).

Soveltamisala

Sähköasentajan kipsi sisätilojen kipsirasioiden kiinnittämiseen, reikien ja halkeamien täyttämiseen sekä kaapeliaukkojen täyttämiseen ja rappaukseen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa, kiinteä ja vailla erottavia aineita (esim. pölyä ja rasvaa). Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat Deep Primer LF:llä.

Käsittely

Sekoitettu kipsimassa pysyy työstettävänä noin 10 minuuttia. Älä kuormita ennen kuin se on täysin kuiva (noin 24 tunnin kuluttua alustan kunnosta ja ympäristön lämpötilasta riippuen). Täysin kuivuttuaan tasoitetut pinnat voidaan hioa tai maalata tarvittaessa emulsio-, lateksi-, öljy- tai lakkamaaleilla. Älä käytä kalkki- tai vesipohjaisia maaleja. Ripottele 2 osaa mallinnuskipsiä 1 osaan kylmää, puhdasta vettä ja sekoita voimakkaasti.

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.
Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 08 02.
Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pufas.de/www.decotric.de tai osoitteesta sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.