



Aqua-Deck White Stain Blocker (bloqueur de taches blanches)

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / N° d'art.020180 / EAN 4016215020180

10l / N° d'art.020203 / EAN 4016215020203



Peinture blanche de rénovation et d'isolation à base d'eau avec un excellent pouvoir couvrant pour l'intérieur. Empêche la pénétration de la nicotine, des auréoles d'eau, des taches de suie et de graisse, des composants colorants des plaques de plâtre et des panneaux de construction en bois et des impuretés similaires du support. Convient parfaitement comme couche de finition mate, mais peut également être recouvert de la manière habituelle avec des papiers peints, des peintures et des enduits à base de dispersion.

- peinture de rénovation sans solvants à haut pouvoir couvrant
- empêche la pénétration de la nicotine, de la suie, de la graisse et des taches d'eau
- composants colorants isolants provenant des plaques de plâtre, des panneaux OSB et des panneaux de construction en bois
- 2 en 1 - peinture isolante et couche de finition
- Rapport de contraste H10 classe 1 pour un rendement de 6 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide R-classe 2 selon DIN EN 13300
- Degré de brillance G4 : mat terne
- pulvérisable airless
- pour l'intérieur

Champ d'application

Peinture isolante blanche sans solvant pour l'intérieur : masque les taches de nicotine, de suie, de graisse et d'eau - idéale pour les rénovations rapides dans les logements et les hôtels.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment, le béton et la maçonnerie) ainsi que les peintures à dispersion, les enduits à base de résine synthétique, les plaques de plâtre, les panneaux OSB et les panneaux de construction en bois. Idéal également pour les supports non résistants aux solvants tels que le polystyrène et la mousse rigide. Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (par ex. poussière). Éliminer les matériaux non adhérents et les couches de peinture mal fixées du support. Appliquer une couche d'apprêt « baufan Tiefgrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit « baufan » adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer le produit non dilué à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur adapté, de manière à obtenir une surface homogène et sans défauts. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche une fois que la première est complètement sèche. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler « humide sur humide » afin d'éviter les traces de démarcation. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :

environ 6 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintage :

Le teintage est possible avec des concentrés de teinte universels (uniquement pour les types LW-Oxyd) jusqu'à 0,2 % max. sans altération de l'effet isolant.

Statut: 07.09.2026

Page 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Remarques concernant l'application par projection airless

Angle de projection : 50°

Buse : 0,023 – 0,027

Pression de projection : 120 – 180 bars

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 150 ml/m²

Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur le support.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Afin de ne pas altérer l'effet isolant, baufan Aqua-Deck ne doit pas être dilué ni mélangé à d'autres produits (tels que des peintures à dispersion ou des peintures opaques).

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Pour les travaux à la bombe, utiliser un filtre combiné A2/P2. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Les fiches de données de sécurité actualisées sont disponibles sur notre site Web www.baufan.de.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Élimination :

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW20

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.