



Cette couche de fond crée la base idéale pour des revêtements de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur. Elle assure une préparation optimale du support et favorise une application uniforme et sûre des couches suivantes avec des peintures à dispersion et à base de résine silicone ainsi que des peintures intérieures à base de dispersion et de silicate. Pour des résultats fiables et une finition propre et durable.

- peinture d'apprêt spéciale blanche et couvrante
- médiateur de responsabilité
- optimise le temps d'ouverture des couches de peinture suivantes
- consolide la surface et régule la capacité d'absorption
- sans solvants ni plastifiants
- intérieur et extérieur

Champ d'application

Couche de fond pour l'intérieur et l'extérieur : crée le support optimal pour les peintures à dispersion, les peintures à base de résine de silicone et les peintures à base de silicate de dispersion.

Préparation

Pour tous les supports minéraux, les plaques de plâtre cartonnées et les panneaux de construction à sec, le non-tissé de rénovation, les peintures à dispersion, à la résine de silicone et au silicate, les enduits à la résine synthétique, les métaux non ferreux et de nombreuses matières plastiques (pour les métaux non ferreux et les matières plastiques, faire un essai). Le support doit être solide, sec, porteur, propre et exempt d'agents de séparation. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec le fond pénétrant baufan LF. Enlever les supports qui ne peuvent pas être consolidés et qui adhèrent mal. En cas de doute, faire un essai de peinture.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau, à la raclette ou avec un pistolet approprié. Temps de séchage : env. 6 - 8 heures dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) - en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec max. 10 % de concentrés de teinte universels. Indications pour l'application au pistolet Airless : Angle de pulvérisation : 50° Buse : 0,023 - 0,027 Pression de pulvérisation : 120 - 180 bar

Consommation

à partir de 100 - 130 ml/m² par couche sur un support lisse. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver bien fermé et au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'au : voir l'impression du lot si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température d'application pour le matériau, l'air ambiant et le support pas en dessous de +5 °C. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Conserver hors de portée des enfants. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation. Assurer une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne donner que les emballages vides au recyclage. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles sur notre site Internet www.bb-farben.de ou par téléphone au 0341/44655-0. Valeur limite de COV de l'UE pour ce produit : (cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur en COV

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

de ce produit max. : 1 g/l. GISCODE pour les produits de revêtement : BSW20.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.