# Remplissage intérieur

Fiche d'information technique




500g / N° d'art.101209 / EAN 4016215101209
1kg / N° d'art.101261 / EAN 4016215101261
5kg / N° d'art.101247 / EAN 4016215101247
10kg / N° d'art.101285 / EAN 4016215101285
20kg / N° d'art.101254 / EAN 4016215101254

Enduit à base de plâtre renforcé de cellulose pour les murs et plafonds intérieurs. Idéal pour combler les fissures et les trous, lisser les surfaces irrégulières, ancrer des chevilles, jointoyer des plaques de plâtre et réaliser des modelages.

- pour remplir, lisser et modeler
- enduit souple à base de plâtre
- avec de la méthylcellulose pour une adhérence optimale
- facile et sûr à mettre en œuvre
- Durée de traitement : 60 minutes
- durcit sans se fissurer
- constitue un support idéal pour la peinture, le papier peint, etc.

## Champ d'application

Enduit de finition souple à base de plâtre pour les murs et les plafonds.

## Préparation

Pour tous les supports minéraux (béton, plâtre, enduit à la chaux et au ciment, maçonnerie, etc.) ainsi que les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-gypse. Ne convient pas au verre, au métal, au plastique et au bois. Pour les surfaces intérieures exposées à l'humidité et les applications en extérieur, nous recommandons le mastic d'extérieur baufan.

Le support doit être sec, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les parties non adhérentes. Prétraiter le béton très lisse et les supports très absorbants, sableux ou farineux avec le baufan Tiefgrund LF.

## Traitement

Verser 2 mesures de mastic d'intérieur baufan dans 1 mesure d'eau propre et froide, puis mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux (proportions : 1 kg de mastic d'intérieur baufan – environ 600 ml d'eau). Laisser reposer le mélange environ trois minutes, puis remuer à nouveau. Le mastic ainsi préparé reste utilisable pendant environ 1 heure et ne doit pas être dilué par la suite.

Appliquer le mastic d’intérieur baufan à l’aide d’une spatule ou d’une truelle lisseuse, puis lisser jusqu’à ce que la surface soit plane. Le mastic est facile à lisser et peut, si nécessaire, être poncé une fois complètement sec. Afin d'uniformiser le pouvoir absorbant de la surface lors de travaux de retouche, il est recommandé, une fois le produit complètement sec, de traiter à nouveau les zones enduites, voire toute la surface, avec le primaire baufan Tiefgrund LF.

## Consommation

environ 1 kg de poudre par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm

## Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec.

## Remarques

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser à une température de l'objet et ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Avant utilisation, respecter les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité à jour sur notre site web www.baufan.de.

Ne recycler que les emballages entièrement vides. Les résidus de produit durcis peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier (code de déchet EWC 17 08 02).



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.