Remplissage des façades et des espaces humides

Fiche d'information technique

400g / N° d'art.020333 / EAN 4016215020333



Enduit en dispersion blanc prêt à l'emploi pour les murs et les plafonds à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour les pièces humides (comme la cuisine, la salle de bain, le garage) et pour les petits travaux de ragréage sur les façades. Convient parfaitement pour réparer les petites fissures et les trous ainsi que pour lisser les inégalités.

- Mastic fibreux à haute résistance
- idéal pour les pièces humides (comme la cuisine, la salle de bain et le garage) et pour les petits travaux de masticage sur les façades
- facile à lisser
- durcit sans se fissurer
- résistant aux intempéries

Champ d'application

Enduit pour locaux humides pour façades, salles de bains et cuisines pour le lissage des murs et des plafonds. Adhère au crépi, au béton et au placoplâtre, optimal pour les surfaces minérales.

Préparation

Le support doit être sec, stable et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de coffrage, etc.). Enlever les couches de peinture mal adhérentes et le crépi non adhérent. Préparer les trous profonds à l'extérieur avec l'enduit extérieur baufan. Les supports très absorbants, sablonneux et farinants doivent être apprêtés avec baufan Tiefgrund LF.

Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation. Appliquer l'enduit pour façades et locaux humides baufan à l'aide d'une truelle de lissage jusqu'à une épaisseur de couche de 5 mm maximum. Les inégalités peuvent être lissées ou feutrées à l'aide d'un chiffon humide. N'appliquer les couches de peinture et de collage suivantes qu'après séchage complet de la surface enduite. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Temps de séchage : env. 4 - 7 heures selon l'épaisseur de l'application, le support et la température.

Consommation

par mm d'épaisseur d'application --> env. 1,7 kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température de mise en œuvre : minimum + 5 °C pour le matériau et l'air ambiant Le temps de séchage dépend de la température de mise en œuvre. Une humidité relative de l'air supérieure à 90%, en particulier en combinaison avec des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les caractéristiques de qualité. Code produit M-DF02 Code déchet n° 080410 (déchets de colles et de mastics). Ne donner au recyclage que les emballages vides de résidus. Les restes de matériaux peuvent être éliminés séchés selon le code déchet n° 170904 (déchets de construction et de démolition mélangés) ou comme déchets ménagers.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.