Peinture à l'argile

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.066602008 / EAN 4016215108048
10l / N° d'art.066603008 / EAN 4016215108055



Peinture blanc chaud au fini mat pour les murs et plafonds intérieurs. Pour des revêtements très respirants sur des supports minéraux, des revêtements muraux recouvrables, des plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche. Également idéale pour la rénovation d'anciennes couches de peinture absorbantes à base de dispersion ou de minéraux. Cette peinture présente une grande capacité de diffusion de la vapeur d'eau et régule l'humidité, contribuant ainsi à créer un climat intérieur agréable.

- peinture d'intérieur blanc chaud, à bon pouvoir couvrant
- finition mate
- très perméable à la vapeur d'eau et régulant l'humidité
- respirant
- Rapport de contraste : classe H_{10} 2 pour un rendement de 7 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide : classe R 4 selon la norme DIN EN 13300
- sans solvants ni plastifiants

Champ d'application

Peinture d'intérieur blanc chaud pour les murs et les plafonds.

Préparation

Pour les supports minéraux (tels que les enduits d'argile, de plâtre, de chaux et de ciment, la maçonnerie et le béton), le papier peint grainé et les revêtements muraux pouvant être repeints, les toiles de peinture minérales, les couches de peinture à dispersion et minérale bien adhérentes et absorbantes, ainsi que les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les matériaux non fixés, les anciens papiers peints et les couches de peinture mal adhérentes du support. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec le fixatif au silicate baufan. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, d'un pinceau plat ou d'un pulvérisateur adapté. La couche d'apprêt peut être diluée avec 10 % d'eau au maximum. Une fois la première couche complètement sèche, appliquer la couche de finition non diluée. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler « humide sur humide » afin d'éviter les traces de démarcation. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
environ 6 à 12 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative , support modérément absorbant) ; temps de séchage plus long en cas de conditions défavorables.

Teintage :
Avec max. 4 % de concentrés de teinte universels (uniquement pour les types LW-Qxyd).

Remarques concernant l'application par pulvérisation airless :
Angle de pulvérisation : 50°
Buse : 0,023 – 0,027
Pression de pulvérisation : 120 – 180 bars

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Consommation
Surfaces lisses / enduit à grain fin → env. 150 ml/m²
Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur le support.

Stockage
Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques
Température d'application :
de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Pour les travaux de pulvérisation, utiliser un masque combiné A2/P2. En raison du pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. Assurer une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 0,5 g/l.

Élimination :
Ne recycler que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.