Peinture encollée pour plafonds et murs

Fiche d'information technique

2kg / N° d'art.099797 / EAN 4016215099797



Peinture à la colle en poudre pour des revêtements intérieurs résistants au frottement et très respirants. Pour recouvrir les supports minéraux, les plaques de plâtre et les plaques de plâtre fibrées, les couches de peinture à la dispersion, les papiers peints, le papier peint texturé, etc.

- perméable à la vapeur d'eau et respirant
- bon pouvoir couvrant
- peut être teinté
- sans conservateurs

Champ d'application

Peinture à la colle pour murs et plafonds à l'intérieur.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (tels que le béton, la maçonnerie, les enduits de ragréage, les enduits à base de ciment, de plâtre et de chaux), les plaques de plâtre et autres panneaux de construction à sec, les couches de peinture à dispersion bien adhérentes, ainsi que le papier peint texturé et le papier peint classique. Le support doit être sec, propre, solide, uniformément absorbant, exempt de poussière et de graisse. Éliminer du support les matériaux non fixés, les anciens papiers peints, les anciennes peintures à la colle et les couches de peinture mal adhérentes. Appliquer une couche d'apprêt « baufan Tiefgrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit « baufan » adapté.

Traitement

Versez le contenu du sachet dans 2 l d'eau propre et froide tout en remuant vigoureusement, puis continuez à remuer brièvement. Après 2 heures, remuez à nouveau soigneusement. Pour un résultat optimal, il est recommandé de préparer la peinture la veille et de la laisser reposer toute la nuit. La peinture peut être appliquée au rouleau, au pinceau, à la brosse ou à la brosse plate. En cas de forte variation de couleur du support, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche une fois la première couche complètement sèche. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
environ 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintures :
Avec max. 0,2 % de concentrés de teinture universels ou avec de la peinture pleine teinte et de la peinture à teinter.

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grain fin → 2 kg pour environ 15 m²
Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Remarques

Température d'application :
de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

La peinture pour plafonds et murs « Geleimte » de baufan ne contenant aucun conservateur, le produit mélangé doit être utilisé dans les 2 jours. Pour augmenter la résistance au frottement, il est possible d'ajouter du liant latex baufan à la peinture préparée ; dans ce cas, la quantité d'eau doit être réduite en fonction de la quantité de liant ajoutée.

Conserver hors de portée des enfants. Couvrir les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les récipients entièrement vidés.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Élimination :
Ne recycler que les emballages entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Code de déchet EWC n° 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.