Mastic à l'huile de lin

Fiche d'information technique

500g / N° d'art.520810 / EAN 4016818390666
1kg / N° d'art.520812 / EAN 4016818390673



Mastic à vitres de haute qualité pour des vitrages et des réparations durables. Facile à appliquer, il assure un scellement résistant aux intempéries des vitres dans les cadres en bois et en métal.

- selon la norme DIN 18545
- qualité éprouvée
- Couleur beige

Champ d'application

Mastic à vitrer à base de matières premières naturelles pour les vitrages simples et de réparation sur les fenêtres en bois avec chanfrein d'étanchéité exposé.

Préparation

Le cadre de la fenêtre doit être propre, sec et exempt de graisse. Les feuillures doivent être apprêtées (avec un vernis acrylique ou une peinture à base de résine alkyde). Pour garantir une adhérence optimale du mastic de vitrier, l'apprêt ne doit toutefois pas être appliqué en couche si épaisse qu'il en résulte une fermeture des pores du bois.

Traitement

Après avoir bien malaxé le mastic de vitrier, enfoncez-le fermement dans la feuillure et lissez la surface avec un couteau à mastic. Pendant le temps de séchage, il faut absolument éviter que l'eau de condensation éventuelle ne pénètre dans le lit de mastic. Comme le mastic a besoin d'oxygène pour prendre, les doubles fenêtres ne doivent pas être assemblées immédiatement après le vitrage. Après le durcissement, au plus tard après 4 à 8 semaines, le mastic doit être recouvert d'une peinture élastique résistante aux intempéries. Une mise en peinture trop précoce peut entraîner la formation de rides. Pour les peintures acryliques, il convient dans tous les cas de procéder à des essais préalables. Les dispositions de la directive BFS, de la norme DIN 18361 ainsi que de la norme DIN 18545 doivent impérativement être respectées.

Consommation

500 g pour environ 50 - 60 cm

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. En état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins 24 mois à partir de la date de fabrication (voir impression).

Remarques

Température de mise en œuvre : au moins + 8 °C pour le matériau et l'air ambiant Conserver hors de portée des enfants. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.