



Concentré de marquage très couvrant pour un marquage précis et bien visible des terrains de sport et des pelouses. Blanc pur, très économique et adapté à tous les appareils de marquage courants. Assure des lignes régulières et durables avec une bonne adhérence sur l'herbe et une grande résistance aux intempéries. Idéal pour les terrains de football, les terrains d'entraînement et de jeu - pour un marquage professionnel avec une utilisation efficace du matériel.

- peinture de marquage blanche, très couvrante
- pour le marquage temporaire des terrains de sport et des pelouses
- convient à tous les appareils de marquage courants
- sans solvants
- séchage rapide
- résistant à la pluie
- Concentré - peut être dilué avec de l'eau
- très économique

Champ d'application

Peinture de marquage de lignes pour terrains de sport, gazon naturel et terrains en dur. Très bonne adhérence sur l'herbe sèche et visibilité claire même par temps de pluie.

Préparation

Pour les surfaces en gazon naturel, les terrains de sport et les terrains en dur (cours de tennis). Les surfaces à pulvériser doivent être sèches.

Traitement

Ne pas mélanger le CONCENTRÉ de marquage pour terrains de sport baufan avec d'autres peintures. Bien mélanger avant l'utilisation. Mélanger soigneusement avec la quantité d'eau souhaitée. Le CONCENTRÉ de marquage pour terrains de sport baufan peut être dilué avec jusqu'à 5 parts d'eau. Moins il y a d'eau, plus la couleur est lumineuse. Veuillez déterminer le rapport de mélange le plus avantageux en faisant un essai de marquage. L'application s'effectue avec des appareils de marquage appropriés par pulvérisation sous pression. Les produits dilués doivent impérativement être appliqués rapidement, car une sédimentation est possible. Nettoyer soigneusement le chariot de marquage/la buse de pulvérisation à l'eau claire immédiatement après l'utilisation (continuer à pulvériser jusqu'à ce que l'eau soit claire). Rapport de mélange : il est recommandé : - premier marquage : 1 : 3 - deuxième marquage : 1 : 5 Temps de séchage : env. 2-5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, temps de séchage plus long en conséquence. Mise en teinte : Si nécessaire, mise en teinte jusqu'à 5% max. avec des peintures à dispersion, des peintures pleines et des peintures à teinter appropriées (sans solvants).

Consommation

par place non dilué → env. 1,2 - 1,8 l (valeurs empiriques pour une largeur de 10 cm) Les facteurs décisifs pour la consommation sont la nature du sol, le rapport de mélange et la méthode de travail de l'utilisateur.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.