Mastic « Fill+Finish ready » 950

Fiche d'information technique

/ N° d'art.032202208 / EAN 4016215105320
/ N° d'art.032204208 / EAN 4016215105306



Enduit polyvalent blanc prêt à l'emploi pour l'intérieur. Destiné au lissage du crépi, du béton, du béton cellulaire et de la maçonnerie, ainsi qu'au lissage sur toute la surface des plaques de plâtre selon les qualités de finition Q3-Q4. Idéal également pour le lissage de finition des joints de plaques de plâtre pré-enduis dans la classe de finition Q2, ainsi que pour le lissage des joints selon la classe Q1 des plaques de plâtre présentant les formes de bords HRAK (Vario) et AK, à l'aide de bandes de recouvrement de joints.

- enduit polyvalent léger prêt à l'emploi
- application facile et onctueuse
- adhérence optimale au support
- très facile à poncer
- sans solvants ni plastifiants
- pour les classes de finition Q1 à Q4 dans la construction sèche (conformément à la fiche technique n° 2 du groupe industriel des plaques de plâtre de l'Association fédérale de l'industrie du plâtre et des plaques de plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.))
- pour l'intérieur
- Conforme à la norme CE DIN EN 13963-3A

Champ d'application

Enduit blanc polyvalent et léger, prêt à l'emploi, pour les surfaces intérieures.

Préparation

Applicable sur tous les supports minéraux (par ex. béton, plâtre, enduits à la chaux et au ciment, briques, etc.), aux peintures à dispersion, aux enduits à base de résine synthétique, ainsi qu'aux plaques de plâtre, aux plaques de plâtre fibrées, aux plaques de fibres-ciment et aux panneaux de construction sèche similaires, conformément à la norme EN 13963. Ne pas utiliser dans les pièces humides.

Traitement

Avant utilisation, remuer l'enduit « profimur Fill + Finish ready » et l'appliquer à l'aide d'une truelle lisse. Épaisseur d'application max. 3 mm pour les finitions Q3-Q4 ainsi qu'en cas d'application sur toute la surface.

Une fois sèches, les surfaces enduites se poncent très facilement. Si la surface doit être tapissée, il est nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt avec le fond pénétrant profimur LF avant de poser le revêtement mural.

Application au pistolet :
Seuls les pulvérisateurs Airless homologués par le fabricant pour l'application d'enduits pulvérisables peuvent être utilisés. Pression statique : 215 bar ; pression de service : 160 – 180 bar ; taille de buse : 029 – 041 ; longueur du tuyau : 15 m max.

L'enduit durcit par séchage – le temps de séchage dépend de l'épaisseur de l'application, de la nature du support et des conditions ambiantes. Ne réaliser les couches de peinture et les collages ultérieurs qu'après séchage complet de la surface enduite.

Consommation

environ 1,1 kg par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm. Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

d'application sur l'élément concerné.

Stockage
Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques
Lors du ragréage de plaques de plâtre, il convient de respecter les consignes d'application fournies par les fabricants de plaques. En cas de ragréage selon la norme Q1, il est nécessaire de poser une bande de recouvrement des joints. Ne pas appliquer lorsque la température du support et la température ambiante sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l’adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 04 10. Ne pas laisser le produit s’écouler dans les égouts, les cours d’eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.