Kálium víz üveg

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.021118 / EAN 4016215021118



A kálium-vízüveg a szilikátosodás révén megszilárdítja az ásványi alapfelületeket. Az ásványi alapozó csökkenti és kiegyenlíti az alapfelület nedvszívó képességét. Belső és külső felhasználásra egyaránt alkalmas.

- ásványi alapozó
- alapozza és szilárdítja a csiszolóvakolatot
- Szilikátfestékek aljzat-előkezelése
- filmképződés nélkül erősít
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Kálium-szilikát-oldat ásványi alapfelületek megszilárdításához és a nedvszívó képesség szabályozásához. Ideális alapfelület-előkezelésként szilikátfestékekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzathoz, mint például beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement- és mészvakolat. A régi, rosszul tapadó festékrétegek és a laza vakolat eltávolítására.

Feldolgozás

A kálium-hidroxid-oldatot ecsettel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel (szóráskor ne lélegezze be a permetezőködöt). Az aljzat nedvszívó képességétől függően a kálium-hidroxid-oldat 1:3 arányig vízzel hígítható (a hígított oldatot azonnal fel kell használni). A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 6 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Fogyasztás

Az aljzattól függően → 100 - 200 ml/m² Határozza meg a pontos mennyiséget egy próbabevonat felhordásával a tárgyra.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
Legalább +5 °C az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében.

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági adatlapok honlapunkon, a www.baufan.de oldalon érhetők el.

Gyermekektől elzárva tárolandó. A kezelni nem kívánt felületeket fóliával fedje le. Kerülje az üvegre, alumíniumra, kerámiára, márványra és hasonló anyagokra való fröccsenést. A véletlenül rákerült fröccsenéseket azonnal vízzel távolítsa

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

el. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A használat során kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne engedje, hogy a termék a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A baufan kálium-vízüveg nem alkalmazható végső bevonatként látható felületeken.

Termékkód: M-SK02

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.