# FIX2000 olajszűrő bevonat beton és padlófesték

Műszaki tájékoztató




5l / Tételszám.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Tételszám.013202000 / EAN 4002175123818 (vörösesbarna)

Építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott fűtőolaj-álló védőbevonat belső fűtőolaj-tároló helyiségek és betonból és cementből készült gyűjtőaknák számára. Ideális tartós bevonatként is a kazánházak és pincék betonfelületeinek és esztrichpadlóinak tartós bevonataként. Átlátszatlan fehér színű, és elszigeteli a vízfoltokat, a kormot és a nikotint. Sima felületű és mindössze 2 óra alatt átfesthető. Nem alkalmas padlóbevonatként parkolóhelyekre és állandóan nedvesnek kitett felületekre.

- vizsgált minőség - vizsgálati szám P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- rendkívül rugalmas
- szintetikus gyanta alapú
- vízzel hígítható
- 2 színben kapható: szürke és vörös-barna

## Alkalmazási terület

Fűtőolaj-ellenálló speciális bevonat betonhoz, esztrichhez, fűtőolaj-tároló helyiségekhez és belső csepegtetőedényekhez. Nagy rugalmasságú, szintetikus gyanta alapú.

## Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi festéket és a laza vakolatot. A repedéseket és lyukakat javítsa ki baufan kültéri tömőanyaggal.

## Feldolgozás

Alkalmazás előtt alaposan keverje fel. Az anyag festhető, hengerelhető és permetezhető. Törvényes feldolgozási utasítások az olajteknő bevonásához: 1. Az alapozóréteghez alkalmazza a szürke színű fix 2000 olajszűrő bevonatot, 2:1 térfogatrész arányban vízzel hígítva. 2. Az alapozóréteghez vigye fel a szürke színű fix 2000 olajszűrőfestéket. 12 óra száradási idő után köztes rétegként vigyen fel egy hígítatlan fix 2000 olajzáró bevonatot, vörösesbarna színben. 3. További 12 óra száradási idő után vigye fel a végső, szintén hígítatlan szürke bevonatot. Annak érdekében, hogy a bevonat szerkezete jól látható legyen, a három bevonatot egymástól kb. 1 cm távolságra kell a falakra felvinni. A teljes bevonatszerkezethez 550 ml/m² szürke (150 ml/m2 a hígított alapozóhoz és 400 ml/m2 a fedőréteghez) és 400 ml/m² vörösbarna színre van szükség, azaz összesen 950 ml/m². Padlóbevonat: A kezeletlen aljzatra alapozásként 2:1 térfogatarányban vízzel hígított Fix 2000 olajzáró bevonatot kell felvinni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.

## Fogyasztás

olajzáró bevonathoz ► 300 - 400 ml/m² padlóbevonathoz ► 150 - 200 ml/m² (egy rétegben)

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő legalább 24 hónap a gyártás dátumától számítva (lásd a tétel címkéjét).

## Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +8 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.